

取扱上の注意

- 取扱中は、保護手袋・保護眼鏡を必ず着用してください。
- 使用中は換気に十分注意してください。
- 容器から出し入れする際には、周囲にこぼさないよう注意してください。
- 直接皮膚に触れないようにしてください。
- 眼に入らないようにしてください。
- 蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 飲み込んだり、口に入れないでください。
- 取扱後は、手洗い、うがいを十分に行ってください。
- 使用後の空容器は産業廃棄物として、許可を受けた専門業者に処理を委託してください。

取扱場所および保管場所


- 火気のあるところや静電気の発生しやすいところでは使用しないでください。
- 使用中は禁煙を厳守してください。
- プライマーは可燃性溶剤を使用していますので、火気には絶対近づけないようにしてください。
- 保管は、直射日光や雨露のあたる場所を避け、湿気の少ない風通しの良い、冷暗所でお願いします。
- 子供の手の届く所に置かないでください。

こんなことが起こったら

- 皮膚についたとき・・・布切れなどで拭き取ってから、大量の水と石鹸でよく洗ってください。
かゆみや炎症が発症した場合、速やかに医師の診断を受けてください。
- 目に入ったとき・・・きれいな水で十分に洗い(最低15分間)、直ちに眼科医の診断を受けてください。
- 蒸気を大量に吸い込んだとき・・・新鮮な空気のある場所へ移動し、暖かく安静にした後、速やかに医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだとき・・・口の中に残っているものを取り除き、水で口の中をすすいだ後、直ちに医師の診断を受けてください。
- 衣服についたとき・・・布切れなどで拭き取ったあと、水で洗い落としてください。完全には取り除けませんので、十分にご注意ください。

※当カタログに記載された製品は、建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないでください。
※当カタログに記載された製品には、有害性・引火性のある製品があります。詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。

- 取扱店



サンスター技研株式会社

<https://www.sunstar-engineering.com>

東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝 3-8-2(芝公園ファーストビル 4F)	TEL(03)3457-1990
札幌営業所	〒003-0807	札幌市白石区菊水 7 条 2-7-1(札幌流通倉庫東ビル 5F)	TEL(011)820-2580
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡 2-4-22(仙台東口ビル 7F)	TEL(022)792-8192
名古屋営業所	〒464-0086	名古屋市千種区萱場 2-4-7	TEL(052)722-6815
大阪営業所	〒569-0806	高槻市明田町 7-1	TEL(072)669-7240
中国営業所	〒733-0833	広島市西区商工センター 5-15-25	TEL(082)277-8444
九州営業所	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 8-24(九勤呉服町ビル 3F)	TEL(092)281-3581

ご注意

本カタログに記載する情報およびデータは、当社が細心の注意を払って行った実験結果に基づいて作成しましたが、ご使用に際しては、材質・使用条件により性能・特性など相違する場合がありますので、事前に十分ご検討、ご確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。また、当社の都合により記載内容を予告なく変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■製品カタログ・SDS
・F マーク製品認定証

<https://sho-han.com/products/catalog>



■シーリング材色検索

<https://sho-han.com/colors>



■シーリング基礎知識

<https://sho-han.com/sealant-basic-knowledge>



SUNSTAR



PENGUIN SEAL

シーリング材 総合カタログ

目利き、腕利き ———— 都市の創造。

カーテンウォール工法の〈技術〉を支える弾性シーリング材は、超高層建築に欠くことのできない部材として、多彩な建造物で活躍しながら、剛構造から柔構造への変化や工法の多様化にも対応して、めざましい進化を遂げてきました。

いまシーリング材には、追従性、耐久性、水密性などの基本機能とあわせて、さらに施工のしやすさ、コストパフォーマンスなどさまざまな要素が、より高度なクオリティで求められています。

—— 目利き、腕利きのプロフェッショナルなニーズに応じて、新たな都市づくりに参加する社会のニーズと建造物の未来を見つめて製品の開発技術を研鑽する ——
そうしたサンスター技研の取り組みから、地球環境に配慮した環境対策容器、VOC問題に対応したシーリング材の開発を可能にしました。

「いままでに、これからをプラスする」

サンスター技研は、新しい技術開発と製品づくりで、都市の創造に向けて提案をつづけてまいります。



ISO 9001 登録証



ISO 14001 登録証



日本産業規格適合性認証書



日本産業規格適合性認証書附属書

CONTENTS

■主要施工実績	2
■ペンギンシールの製品一覧	9
■ペンギンシールの代表使用例（ビル商業施設、戸建て住宅）	11
■ペンギンシールの各製品紹介	12
■プライマーの性状	25
■ペンギンシールの基材別特徴	25
■ペンギンシールのプライマー選定表	27
■ペンギンシールの適材適所（2成分形）	29
■ペンギンシールの適材適所（1成分形）	31
■ペンギンシールの打継ぎ性・後塗装性	33
■ペンギンシールの施工手順	35
■バックアップ材およびボンドブレイカー	36
■ペンギンシールの可使時間調整剤、標準色共用トナー、防かび剤	36
■目地寸法の設計	37
■ペンギンシールの積算参考資料	41
■サンスター技研のシーリング材関連製品、環境対策、取扱い注意事項	42



東京都／六本木ヒルズ・テレビ朝日新放送センター
SR2520・IB7000・MS2500・PS169N・PU9000typeNB



東京都／JR新宿ミライナタワー
MS2500・MS2970typeNS・PS169N・PU9000typeNB



東京都／グラントウキョウサウスタワー
SR2520・MS2500・PS169N




東京都／虎ノ門ヒルズ
MS2500・PU9000typeNB・MS2970typeNS・SR2520New



東京都／羽田空港第2ターミナル
SR2520・MS2500



東京都／電通本社ビル
SR2520・MS2500・PS169N



東京都／東京ミッドタウン
IB7000・MS2500・PS169N・PU9000typeNB



東京都／羽田クロノゲート
MS2500・PU9000typeNB・PU979



北海道／日本赤十字社北海道ブロック血液センター・北海道赤十字血液センター合同社屋
PU9000typeNB



山形県／鶴岡市文化会館
MS2500・MS2500typeNB・PU9000typeNB



宮城県／大崎市民病院
MS2500・PU9000typeNB




北海道／札幌プリンスホテル(改修)
SA7500



岩手県／釜石市民ホール TETTO
MS2500・PU9000typeNB



宮城県／石巻市水産物地方卸売市場石巻売場
MS2500・PU9000typeNB



神奈川県／みなとみらい



富山県／ユウタウン総曲輪
MS2500・PS169N・PU9000typeNB



石川県／石川県庁
MS2500・980・169



静岡県／DPL新富士
MS2500・PU9000typeNB



静岡県／鈴与新静岡物流センター
MS2500・PU9000typeNB



大阪府／立命館大学 大阪いばらきキャンパス
MS2500・MS2500typeNB・PS169N・PU9000typeNB・SR2520



愛知県／プライドタワー名古屋栄
MS2500・PU9000typeNB・PS169N



愛知県／シンフォニー豊田ビル
MS2500・MS2500typeNB・PS169N・PU9000typeNB



大阪府／プロロジスパーク茨木
MS2500・PU9000typeNB




大阪府／アクトアモレ
MS2500・PS169N・PU9000typeNB



広島県／県立総合体育館
MS2500・980



広島県／EKICITY HIROSHIMA
MS2500typeNB・PU9000typeNB・PU979



高知県／高知城歴史博物館
MS2500・PU9000typeNB・2550LM・2506防カビ



熊本県／KMバイオロジクス株式会社 合志事業
MS2500



香川県／高松サポート合同庁舎
MS2500・MS2500typeNB・PS169N・PU9000typeNB・
2505New・2550LM・999TypeNB



鹿児島県／鹿児島中央ターミナルビル
MS2500・PU9000typeNB

■ 中華人民共和国



北京市／北京百子湾保障住宅
MS2500



愛知県／ナゴヤドーム
MS2500・169



埼玉県／さいたまスーパーアリーナ
MS2500・980・169



埼玉県／埼玉サッカースタジアム2002
MS2500・MS2570



大阪府／Panasonic Stadium Suita(市立吹田サッカースタジアム)
MS2500・PU979







シーリング材（缶タイプ）と主要プライマー組合わせ表





シリコン系		シリル化アクリレート系		変成シリコン系	
ペンギンシール SR2520New		ペンギンシール SA7500		ペンギンシール MS2500	
JIS 10030		(JIS 10030 相当)		JIS 9030	
 <div>12-01 JSIA 防火戸用指定 シーリング材 JWWA K 161 水道用液状シール</div>		 <div>NEW 2018年3月発売</div>		 <div>ノンブリードタイプ 超高層建築、カーテンウォール など要求性能の高い目地に圧倒 的な実績 NEW 2020年夏統合</div>	
促進剤：なし 遅延剤：SR2520New 専用遅延剤 20g		促進剤：SA7500・MS2500・MS2570typeNB・MS2970typeNS 共用硬化促進剤 60g 遅延剤：SA7500・MS2500・MS2570typeNB・MS2970typeNS・2570Type1-NB 共用硬化遅延剤 40g			
ガラス・金属	コンクリート	ガラス・金属	金属・コンクリート	金属・コンクリート	金属断熱サンドイッチパネル
MF 無黄変タイプ	MC	SA-1 無黄変タイプ	UM-2	UM-2	SS-2 無黄変タイプ SA-1 無黄変タイプ
		 <div>NEW 2018年3月発売</div>			 <div>NEW 2018年3月発売</div>
※タイプ1は伊勢湾での1ヶ月間は発行していただくこと ※黄変・緑色系サンドイッチパネルは「プライマーSS-2」を推奨します。					

変成シリコン系		
ペンギンシール MS2570typeNB		
JIS 8020		
ノンブリードタイプ		
		
促進剤：SA7500・MS2500・MS2570typeNB・MS2970typeNS 共用硬化促進剤 60g 遅延剤：SA7500・MS2500・MS2570typeNB・MS2970typeNS・2570Type1-NB 共用硬化遅延剤 40g		
窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、サッシ回り、タイル	タイル・石材、コンクリート、サッシ回り	窯業系サイディングボード、コンクリート、サッシ回り、タイル
US-3 無黄変タイプ	US-3 無黄変タイプ	US-5 無黄変タイプ
		

ポリサルファイド系		ポリウレタン系	
ペンギンシール PS169N		ペンギンシール PU979	
JIS 8020		土間目地用 高硬度・速硬化 露出での使用可能	
			
促進剤：PS169N 専用硬化促進剤 30g 遅延剤：PS169N 専用硬化遅延剤 30g		促進剤：PU979 専用硬化促進剤 30g 遅延剤：PU9000typeNB 専用硬化遅延剤 30g	
金属・コンクリート	金属・コンクリート	金属・コンクリート	金属・コンクリート
UM-3	UM-5	BC-3	UM-2
			
		NEW 2020年春発売	

シーリング材（カートリッジタイプ）と主要プライマー組合わせ表

シリコン系			
ペンギンシール 2505New		ペンギンシール 2506 防カビ	
JIS 9030G		JIS 9030G	
			
特徴 <ul style="list-style-type: none">・強い自着性・脱オキシム型・クリアタイプあり・下水道コンクリート防食被覆層端部シール		特徴 <ul style="list-style-type: none">・脱オキシム型・強い自着性・防カビタイプ・クリアタイプあり	
用途 <ul style="list-style-type: none">・ガラス回り・水まわり・内部大理石など（事前確認要）		用途 <ul style="list-style-type: none">・浴槽の目地・洗面台、流しまわり・カビ発生が問題となる箇所	
ライトグレー・グレー・ブラック・ ダークブラウン・クリアー・ホワイト・ アルミ・ステンカラー		ライトグレー・アイボリー・ホワイト・ クリアー・グレー・ライトベージュ	
金属・ガラス・タイル・プラスチック	コンクリート・モルタル	金属・ガラス	コンクリート・モルタル
MD 無黄変タイプ	MC	SD-3 無黄変タイプ	MC
			
ポリカーボネート・アクリル・塩ビ プライマーなし			

変成シリコン系		
ペンギンシール 2550HM		
JIS 8020		
ノンブリードタイプ		
		
促進剤：2570Type1-NB 専用硬化促進剤 60g		
窯業系サイディングボード、コンクリート、サッシ回り、タイル	タイル・石材、コンクリート、サッシ回り	窯業系サイディングボード、コンクリート、サッシ回り、タイル
US-3 無黄変タイプ	US-3 無黄変タイプ	US-5 無黄変タイプ
		

変成シリコン系		ポリウレタン系	
ペンギンインドアシール MS2551		ペンギンクリーンシール 2555	
JIS 8020		JIS 8020	
			
特徴 <ul style="list-style-type: none">・シックハウス対応・ノンプライマー使用可能・放散試験データあり・タック少ない・給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品		特徴 <ul style="list-style-type: none">・インダストリアル クリーンルーム専用・低アウトガス性能・シロキサンフリー・320ml エコカート	
用途 <ul style="list-style-type: none">・屋内各種ボードほか		用途 <ul style="list-style-type: none">・クリーンルームの各種	
ライトグレー 2・アイボリー・ホワイト		ライトグレー 2・グレー・アイボリー・ ホワイト	
金属・コンクリート	金属・コンクリート	金属・コンクリート	金属・コンクリート
UM-3	UM-5	BC-3	UM-2
			
		NEW 2020年春発売	

ペンギンシールSA7500（2成分形シリル化アクリレート）



NEW 2018年3月発売

JSIA-004085 F☆☆☆☆
■包装仕様
金属缶 4Lセット×2缶／ケース


■特長、主用途、留意点(代表例)	
特長	●耐久区分10030相当 ●低モジュラスタイプ ●高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる ●耐光接着性(ガラス接着性)に優れる ●ガラス回りに使用でき、撥水汚染がない ●2成分形シリコンへの打継ぎ可能(※事前確認が必要) ●仕上げ塗材の適用が可能
主用途	●ガラス・サッシ回り目地 ●金属カーテンウォール、パネル目地 ●PCa板間目地 ●金属笠木目地 ●RC、モルタル目地 ●コンクリート二次製品 ●タイル目地
留意点	●薄層未硬化現象が生じることがある ●あばたが発生することがある ●内装面等、紫外線が直接当たらない箇所に使用する場合、表面に粘着性が残り汚れることがある

■性状		結果			
外観	基剤	乳白色ベースト状			
	硬化剤	乳白色ベースト状			
	トナー	各色ベースト状			
混合比(質量比)=基剤：硬化剤：トナー		100：8.5：4.3			
有効期間(25℃以下貯蔵)		6ヶ月			
密度(g/ml)		1.30			
押し出し性(秒)	5℃	6			
		温度／製造月	1,2,11,12	3,4,9,10	5,6,7,8
可使時間(時間)	5℃	5.0			
	23℃	2.0	4.0		6.0
	35℃				3.0
指触乾燥時間(時間／20℃)		6.0			

■トナー	
共用トナー	
ライトグレー、Congレー、ニュージェー、ダークグレー、ブラック、アンバー、ダークアンバー、ベージュ、ステンカラー、ホワイト	

■建築物の長寿命化を実現する優れた耐候性

シリル化アクリレートポリマーの採用により、促進試験において実年数換算 20 年相当の耐候性を有しています（サンシャインウェザーメーター（JISA1415 に規定する WS-A 法）300hr=1 年相当換算）。



■大型建築物に対応する優れた耐久性
JIS A 5758 耐久区分 10030 相当の高い耐久性を有しています。

■改修工事に最適
2 成分形シリコン系シーリング材の改修工事が可能です。
※事前に接着性の確認が必要です。1 成分形シリコン系シーリング材への打継ぎは避けてください。

■目地周辺が美しい。
シリコン系シーリング材にみられるような目地周辺への汚染（撥水汚染）がありません。建物の景観を長期にわたって美しく保ちます。

■多様な目地へ対応
カーテンウォール・ガラス回りだけでなく、金属パネル目地の耐久、耐候性も向上します。

■JIS A 5758 ⁽²⁰¹⁶⁾ に基づく性能				
項目			結果	
JIS A 5758による区分			G・F・25 LM -10030 相当	
スランプ(mm)	縦	50℃	0	
		5℃	0	
	横	50℃	0	
		5℃	0	
弾性復元性(%)			95	
引張特性	引張応力 (N/mm ²)	アルミニウム板	23℃	0.3
			−20℃	0.5
		モルタル板	23℃	0.3
			−20℃	0.6
		ガラス板	23℃	0.3
			−20℃	0.6
定伸長下での接着性 (23℃／−20℃)		アルミニウム板	破壊なし	
		モルタル板	破壊なし	
		ガラス板	破壊なし	
圧縮加熱・引張冷却後 の接着性		アルミニウム板	破壊なし	
		モルタル板	破壊なし	
		ガラス板	破壊なし	
水浸せき後の 定伸長下での接着性		アルミニウム板	破壊なし	
		モルタル板	破壊なし	
		ガラス板	破壊なし	
高温状態及び湿潤状態で のガラス越しの人工光暴露後 の接着性			破壊なし	
体積損失(%)			5	
耐久性			10030 相当	
※各項目の試験は JIS A 1439 ⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。				

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)						
引張接着性	被着体	処理条件	温度	M ₅₀ (N/mm ²)	T _{max} (N/mm ²)	E _{max} (%)
	アルミニウム板	養生後	23℃	0.07	0.32	519
		加熱後	23℃	0.09	0.45	475
		水浸せき後	23℃	0.09	0.31	436
	モルタル板	養生後	23℃	0.07	0.38	465
		加熱後	23℃	0.11	0.54	431
		水浸せき後	23℃	0.08	0.30	406
	ガラス板	養生後	23℃	0.08	0.30	524
		加熱後	23℃	0.09	0.43	489
		水浸せき後	23℃	0.09	0.29	449
		促進暴露後	23℃	0.15	0.43	253

※各項目の試験は JIS A 1439 ⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■プライマー	
ガラス・金属・金属塗装面	SA-1
金属・金属塗装面・コンクリート・モルタル・タイル	UM-2
2成分形シリコン系シーリング材・2成分形ポリイソブチレン系シーリング材との打継ぎ面 ^(注)	SA-1

(注) 事前に接着性を確認し採用の可否を判断してください。
※若齢硬化時に接着界面が硬化遅延を起こすためワーキングジョイントには「プライマー US-5、BC-3、UM-3」は使用しないでください。

品名	初期	促進暴露 3000hr (実年数換算 1 0 年相当)	促進暴露 6000hr (実年数換算 2 0 年相当)
ペンギンシール SA7500 (SA-2)			
2 成分形変成シリコン系（汎用タイプ）			

※促進暴露試験方法：JISA1415 規定のサンシャインウェザーメーター（5mm 厚）

ペンギンシールMS2500（2成分形変成シリコン）



JIS A 5758 F-25LM-9030(MS-2)
JISマーク表示認証製品

NEW 2020年夏統合

JSIA-004001 F☆☆☆☆
■包装仕様
金属缶 4Lセット×2缶／ケース

■特長、主用途、留意点(代表例)	
特長	●耐久区分9030適合 ●低モジュラスタイプ ●耐候、耐久性に優れる ●ムーブメントの追従性に優れる ●ほとんどの塗料に対して汚染性・付着性に優れたノンブリードタイプ
主用途	●金属カーテンウォール、パネル目地 ●PCa板間目地 ●金属笠木目地 ●サッシ回り目地 ●RC、モルタル目地 ●コンクリート二次製品目地 ●タイル目地
留意点	●薄層未硬化現象が生じることがある ●あばたが発生することがある ●ガラス用途としない

■性状		結果			
外観	基剤	乳白色ベースト状			
	硬化剤	乳白色ベースト状			
	トナー	各色ベースト状			
混合比(質量比)=基剤：硬化剤：トナー		100：10：5.2			
有効期間(25℃以下貯蔵)		6ヶ月			
密度(g/ml)		1.09			
押し出し性(秒)	5℃	6			
		温度／製造月	1,2,11,12	3,4,9,10	5,6,7,8
可使時間(時間)	5℃	5.0			
	23℃	2.0	4.0		6.0
	35℃				2.0
指触乾燥時間(時間／20℃)		6.0			

■トナー	
共用トナー	
ライトグレー、Congレー、ニュージェー、ダークグレー、ブラック、アンバー、ダークアンバー、ベージュ、ステンカラー、ホワイト	

■塗料適性(塗料汚染性・付着性)

ご使用になる場合は、事前にシーリング材との適合性を塗料メーカーまたは弊社にご確認ください。

仕上塗材の種類と通称			JASS18 JASS23	MS2500		MS-2 (IE MS2500typeNB)		MS-2 (IE MS2500)	
				汚染性	付着性	汚染性	付着性	汚染性	付着性
仕上塗材	外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材	樹脂リシン	外装薄塗材 E	○	○	○	○	△	○
	可とう形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材	弾性リシン	可とう形外装薄塗材 E	○	○	○	○	△	○
	合成樹脂エマルション系複層仕上塗材	アクリルタイル	複層塗材 E	○	○	○	○	△	△
	反応硬化型合成樹脂エマルション系複層仕上塗材	水系エポキシタイル	複層塗材 RE	◎	○	◎	○	◎	○
	外装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材	樹脂スタッコ	外装厚塗材 E	◎	○	◎	○	○	○
	防水形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材	単層弾性	防水形外装薄塗材 E	○	○	○	○	△	○
	防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材	複層弾性	防水形複層塗材 E	○	○	○	○	△	○
	可とう形合成樹脂エマルション改修用仕上塗材	微弾性フィラー	可とう形改修塗材 E	○	○	○	○	△	○
	アクリル樹脂エナメル	溶剤型アクリル	AE	◎	○	◎	○	△	△
	二液形アクリルウレタン樹脂エナメル	溶剤型ウレタン	2 - UE	◎	○	◎	○	○	△
溶剤	ターベン可溶形一液ポリウレタン樹脂エナメル	—	—	※○	○	※○	○	—	△
弱溶剤	ターベン可溶形一液アクリルシリコン樹脂エナメル	—	—	○	○	○	○	△	○
水性	艶有り合成樹脂エマルションペイント	水系アクリル	EP・G	○	○	○	○	△	○

【汚染性】:◎ 汚染しない ○ 若干汚染するも実用上問題ない △ 汚染防止処置により塗装可能 × 汚染する — 付着性が悪い
【付着性】:○ 良好 △ 可 × 不可
※ターベン可溶形一液ポリウレタン樹脂エナメル、アクリルシリコン樹脂エナメルでは、乾燥が遅くなる塗料があります。詳細は、弊社にお問い合わせください。
本データは目安であり、仕上塗材のメーカー、シーラーの種類により結果が異なる場合があります。必要に応じて確認試験を実施してください。
【ご注意】塗料非汚染型(ノンブリードタイプ)のシーリング材ですが、塗料の種類によっては付着性の悪いものや表面がベタつく場合がありますので、事前に確認してからご使用ください。特に合成樹脂調合ペイント(SOP)、フタル酸樹脂エナメル(FE)塗料は、乾燥しない場合や、乾燥が遅くなる場合がありますので塗装しないで下さい。また、水性シーラーや水性塗料をシーリング材上に塗布するとはじくことがあります。

塗料非汚染ノンブリード

ペンギンシールMS2570typeNB（2成分形変成シリコーン） 窯業系サイディング目地（塗料非汚染ノンブリード）



JSIA-004078 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●耐久性区分8020適合 ●応力緩和タイプ ●窯業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ●ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
主用途	●窯業系サイディング目地 ●コンクリート二次製品目地 ●サッシ回り目地
留意点	●動きの大きい目地では、しわ・変形が生じることがある ●ガラスを用途としない ●金属パネル間目地を用途としない

■性状

項目		結果			
外観	基剤	乳白色ペースト状			
	硬化剤	乳白色ペースト状			
	トナー	各色ペースト状			
混合比(質量比)＝基剤：硬化剤：トナー		100：12：5.2			
有効期間(25℃以下貯蔵)		6ヶ月			
密度(g/ml)		1.10			
押し出し性(秒)	5℃	6			
	温度／製造月	1,2,11,12	3,4,9,10	5,6,7,8	
	5℃	6.0			
	23℃	3.0			
可使時間(時間)	23℃	5.0			
	35℃	6.0			
指触乾燥時間(時間／20℃)		12			

■トナー

MS2570トナー
各種窯業系サイディング目地色

■プライマー

窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、サッシ回り	US－3
※若齢硬化時に接着界面が硬化遅延を起こすためワーキングジョイントには「プライマー US-5、BC-3、UM-3」は使用しないでください。	

■JIS A 5758⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目				結果		
JIS A 5758による区分				F-12.5E -8020(MS-2)		
スランプ(mm)	縦	50℃	1			
		5℃	0			
	横	50℃	0			
		5℃	0			
弾性復元性(%)				47		
引張特性	引張応力 (N/mm ²)	アルミニウム板	23℃	—		
			—20℃	—		
		モルタル板	23℃	—		
			—20℃	—		
		ガラス板	23℃	—		
			—20℃	—		
定伸長下での接着性 (23℃／—20℃)		アルミニウム板	破壊なし/破壊なし			
		モルタル板	—			
		ガラス板	—			
圧縮加熱・引張冷却後の 接着性		アルミニウム板	破壊なし			
		モルタル板	—			
水浸せき後の 定伸長下での接着性		アルミニウム板	破壊なし			
		モルタル板	—			
		ガラス板	—			
人工光暴露後の接着性		ガラス板	—			
体積損失(%)				3		
耐久性				8020適合		

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力 (N/mm ²)	最大引張応力 (N/mm ²)	最大荷重時の 伸び(%)
	アルミ ニウム板	養生後	23℃	0.13	0.33	660
		加熱後	23℃	0.14	0.34	520
		水浸せき後	23℃	0.11	0.32	680
	窯業系 サイディング ボード	養生後	23℃	0.15	0.33	650
		加熱後	23℃	0.15	0.37	330
		水浸せき後	23℃	0.11	0.28	700

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

ペンギンシールMS2970typeNS（2成分形変成シリコーン） 石材・タイル・コンクリート目地（塗料非汚染ノンブリード）



JSIA-004052 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●耐久性区分8020適合 ●石材の濡れ汚染がほとんどない ●石材・タイルなどの多孔質材料に対し安定した接着性 ●ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
主用途	●石材目地(湿式・乾式) ●タイル目地 ●RC・モルタル目地 ●サッシ回り目地
留意点	●プライマーを必ず使用 ●ガラス・カーテンウォール用途には適さない ●金属パネル間目地を用途としない

■性状

項目		結果			
外観	基剤	乳白色ペースト状			
	硬化剤	乳白色ペースト状			
	トナー	各色ペースト状			
混合比(質量比)＝基剤：硬化剤：トナー		100：12：4.5			
有効期間(25℃以下貯蔵)		6ヶ月			
密度(g/ml)		1.29			
押し出し性(秒)	5℃	6			
	温度／製造月	1,2,11,12	3,4,9,10	5,6,7,8	
	5℃	6.0			
	23℃	2.0			
可使時間(時間)	23℃	4.0			
	35℃	2.0			
指触乾燥時間(時間／20℃)		12			

■トナー

共用トナー
ライトグレー、コングレー、ニュージェー、ダークグレー、ブラック、アンバー、ダークアンバー、ベージュ、ステンカラー、ホワイト

■プライマー

石材、タイル、コンクリート、モルタル、サッシ回り	US－3
※若齢硬化時に接着界面が硬化遅延を起こすためワーキングジョイントには「プライマー US-5、BC-3、UM-3」は使用しないでください。	

■引張接着性(H形引張接着性)

引張 接着 性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力 (N/mm ²)	最大引張応力 (N/mm ²)	最大荷重時の 伸び(%)
	アルミ ニウム板	養生後	23℃	0.15	0.40	650
		加熱後	23℃	0.19	0.48	450
		水浸せき後	23℃	0.14	0.41	620
	モルタル板	養生後	23℃	0.15	0.38	560
		加熱後	23℃	0.21	0.46	440
		水浸せき後	23℃	0.16	0.38	500

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

ペンギンシールPS169N（2成分形ポリサルファイド）



JSIA-004003 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●耐久性区分8020適合 ●低モジュラスタイプ ●打継ぎ接着性に優れる(先打ちシール) ●仕上げ塗材の適用が可能 ●鉛化合物非含有
主用途	●PCa板間目地 ●RC、モルタル目地 ●サッシ回り目地 ●タイル・石目地 ●コンクリート二次製品目地 ●工場内シーリング用途
留意点	●動きの大きい目地では、目地幅の設計に注意が必要 ●ガラスを用途としない ●金属パネル間目地を用途としない

■性状

項目		結果			
外観	基剤	白色ペースト状			
	硬化剤	淡黄色透明液体			
	トナー	各色ペースト状			
混合比(質量比)＝基剤：硬化剤：トナー		100：23：4.7			
有効期間(25℃以下貯蔵)		6ヶ月			
密度(g/ml)		1.32			
押し出し性(秒)	5℃	5			
	温度／製造月	1,2,11,12	3,4,9,10	5,6,7,8	
	5℃	3.0			
	23℃	2.0			
可使時間(時間)	23℃	3.0			
	35℃	2.0			
指触乾燥時間(時間／20℃)		8.0			

■トナー

共用トナー
ライトグレー、コングレー、ニュージェー、ダークグレー、ブラック、アンバー、ダークアンバー、ベージュ、ステンカラー、ホワイト

■プライマー

金属・金属塗装面	UM－3
石材、タイル、コンクリート、モルタル	UM－3

■JIS A 5758⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目				結果
JIS A 5758による区分				F-25LM -8020(PS-2)
スランプ(mm)	縦	50℃		0
		5℃		0
	横	50℃		0
		5℃		0
弾性復元性(%)				98
引張特性	引張応力 (N/mm ²)	アルミニウム板	23℃	0.1
			-20℃	0.2
		モルタル板	23℃	0.2
			-20℃	0.2
		ガラス板	23℃	—
			-20℃	—
定伸長下での接着性 (23℃／-20℃)		アルミニウム板	破壊なし/破壊なし	
		モルタル板	破壊なし/破壊なし	
		ガラス板	—	
圧縮加熱・引張冷却後の 接着性		アルミニウム板	破壊なし	
		モルタル板	破壊なし	
		アルミニウム板	破壊なし	
水浸せき後の 定伸長下での接着性		モルタル板	破壊なし	
		ガラス板	—	
人工光暴露後の接着性		ガラス板	—	
体積損失(%)				3.1
耐久性				8020適合

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力 (N/mm ²)	最大引張応力 (N/mm ²)	最大荷重時の 伸び(%)
	アルミ ニウム板	養生後	23℃	0.12	0.35	430
		加熱後	23℃	0.10	0.34	500
		水浸せき後	23℃	0.11	0.35	510
	モルタル板	養生後	23℃	0.11	0.35	410
		加熱後	23℃	0.08	0.34	460
		水浸せき後	23℃	0.09	0.24	400

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

ペンギンシールPU9000typeNB（2成分形ポリウレタン） 塗料非汚染ノンブリード



JSIA-004005 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●耐久性区分8020適合 ●低モジュラスタイプ ●ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ ●鉛化合物非含有
主用途	●塗装目地専用 ●RC、モルタル目地 ●ALC目地 ●サッシ回り目地
留意点	●露出仕上げには適さない ●ガラスを用途としない ●金属パネル間目地を用途としない

■性状

項目		結果			
外観	基剤	微黄色透明液体			
	硬化剤	白色ペースト状			
	トナー	－			
混合比(質量比)＝基剤：硬化剤		25：100			
有効期間(25℃以下貯蔵)		6ヶ月			
密度(g/ml)		0.97			
押し出し性(秒)	5℃	5			



JSIA-004058 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●速硬化タイプで、翌日の歩行が可能 ●ヒールがささらない高硬度設計で歩行者にも安心 ●ポリサルファイド系シーリング材と同等以上の耐候性 ●耐油性・耐薬品性に優れる ●塗床材・塗膜防水材の施工が可能 ●鉛化合物非含有
主用途	●コンクリートの打継ぎ/亀裂誘発目地 ●石材・タイル目地 ●ペDESTリアンデッキ（歩行デッキ）目地 ●セメント系押出成形板・PCa板・段床板目地
留意点	●ワーキングジョイントは、工法検出が必要（二重シール構法） ●ガラスを用途としない ●金属パネル間目地を用途としない

■性状

項目		結果
外観	基剤	淡黄色透明液体
	硬化剤	白色ペースト状
	トナー	各色ペースト状
	混合比（質量比）＝基剤：硬化剤：トナー	32：100：5.1
有効期間（25℃以下貯蔵）		6ヶ月
密度（g/ml）		1.30
押し出し性（秒）		5

製造月		1、2、11、12		3、4、9、10		5、6、7、8	
専用促進剤の有無		促進剤なし	促進剤1袋	促進剤なし	促進剤1袋	促進剤なし	促進剤1袋
可使時間（時間）	5℃	2.5～3	1～1.5				
	23℃	1	0.5	2.5	1	2.5～3	1
	35℃			1～1.5	0.5未満	1.5～2	0.5未満
内部硬化（時間）	5℃	20	7				
	23℃	6	3	10	4	12	4
	35℃			5	3	7	2

■可使時間調整剤

夜間作業や真冬など、厳しい環境下での作業には可使時間調整剤「硬化促進剤」をご使用ください。ご使用は、1缶（セット）当たり1袋までとしてください。ご使用にあたっては硬化特性にご注意ください。●硬化促進剤…「PU979専用硬化促進剤」をご使用ください。●硬化遅延剤…「PU9000typeNB専用硬化遅延剤」をご使用ください。

JIS A 5758 G-30SLM -9030G(SR-1)
JISマーク表示認証製品



下水道コンクリート構造物
「防食被覆層端部処理用
シーリング材」の品質規格
適合

JSIA-004081 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意(代表例)

特長	●耐久性区分9030G適合 ●中・高モジュラスタイプ ●高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる ●耐光接着性（ガラス接着性）に優れる
主用途	●ガラス・サッシ回り目地 ●室内、水回りのシール
留意点	●撥水汚染により目地周辺を汚染することがある ●仕上げ塗材をはじく ●ゴムとの接触で変色することがある ●銅を腐食することがある ●クリアー、ホワイは黄変することがある

■性状

項目		結果
外観		各色ペースト状
有効期間（25℃以下貯蔵）		12ヶ月
密度（g/ml）		1.03
押し出し性（秒）		5
指触乾燥時間（時間／20℃）		10分
内部硬化日数（日）		14
[5mm厚完全硬化]		2

■カラー（標準色）

ライトグレー、グレー、ブラック、ダークブラウン、クリアー、ホワイト、アルミ、ステンカラー

■プライマー

ガラス、金属	MD
コンクリート、モルタル	MC、UM-2

■性能

項目			結果
スランブ(mm)	縦	50℃	0
		5℃	0
	横	50℃	0
		5℃	0
体積損失(%)			0.3

※各項目の試験は JIS A 1439 ⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性（H形引張接着性）

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力（N/mm ² ）	最大引張応力（N/mm ² ）	最大荷重時の伸び（%）
モルタル板		養生後	23℃	0.44	1.07	473
		加熱後	23℃	0.45	1.24	557
		水浸せき後	23℃	0.33	0.71	421

※各項目の試験は JIS A 1439 ⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■その他性能

項目		結果	
耐油性 耐薬品性	薬品類	20℃×24時間	30
		塩酸(5%水溶液)	○
		過酸化水素(10%水溶液)	○
		酢酸(5%水溶液)	○
		硝酸(5%水溶液)	○
		飽和水酸化カルシウム	○
	油類	ガソリン	○
		白灯油	○
		ギヤ油・潤滑油	○
		植物油	○
		重油	○
	溶剤	酢酸エチル	×(膨張)
		メタノール	×(膨張)
		トルエン	×(膨張)

※各項目の試験は JIS A 1439 ⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。
注）JIS K 6253、準拠デュロメーターによる

■トナー

共用トナー

ライトグレー、Congレー、ニューグレー、ダークグレー、ブラック、アンバー、ダークアンバー、ベージュ、ステンカラー、ホワイト

■プライマー

金属・金属塗装面	UM-5
PCa板・コンクリート、モルタル	UM-5、UM-3
PCa板・コンクリート、モルタル・湿潤面	PC-2
高強度コンクリート	UM-5

■JIS A 5758 ⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目				結果
JIS A 5758による区分				G-30SLM -9030G(SR-1)
スランブ(mm)	縦	50℃		0
		5℃		0
	横	50℃		0
		5℃		0
弾性復元性(%)				91
引張特性	引張応力(N/mm ²)	アルミニウム板	23℃	0.3
			-20℃	0.3
定伸長下での接着性(23℃／-20℃)		アルミニウム板		破壊なし/破壊なし
圧縮加熱・引張冷却後の接着性		アルミニウム板		破壊なし
水浸せき後の定伸長下での接着性		アルミニウム板		破壊なし
人工光暴露後の接着性		ガラス板		破壊なし
体積損失(%)				4
耐久性				9030G適合

※各項目の試験は JIS A 1439 ⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性（H形引張接着性）

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力（N/mm ² ）	最大引張応力（N/mm ² ）	最大荷重時の伸び（%）
アルミ ニウム板	アルミ ニウム板	養生後	23℃	0.33	0.76	270
		加熱後	23℃	0.39	0.73	200
		水浸せき後	23℃	0.36	0.69	220
		養生後	23℃	0.31	0.72	260
	モルタル板	加熱後	23℃	0.36	0.83	260
		水浸せき後	23℃	0.35	0.79	250
ガラス板	ガラス板	養生後	23℃	0.34	0.80	270
		加熱後	23℃	0.40	0.79	220
		水浸せき後	23℃	0.35	0.80	260
		促進暴露後	23℃	0.35	0.78	260

※各項目の試験は JIS A 1439 ⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

JIS A 5758 G-30SLM -9030G(SR-1)
JISマーク表示認証製品



JSIA-004080 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意(代表例)

特長	●耐久性区分9030G適合 ●中・高モジュラスタイプ ●高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる ●耐光接着性（ガラス接着性）に優れる ●カビが発生しにくい
主用途	●室内、水回りのシール ●浴槽のシール
留意点	●撥水汚染により目地周辺を汚染することがある ●仕上げ塗材をはじく ●ゴムとの接触で変色することがある ●銅を腐食することがある ●クリアー、ホワイは黄変することがある

■性状

項目		結果
外観		各色ペースト状
有効期間（25℃以下貯蔵）		12ヶ月
密度（g/ml）		1.02
押し出し性（秒）		5
指触乾燥時間（時間／20℃）		10分
内部硬化日数（日）		14
[5mm厚完全硬化]		2

■カラー（標準色）

ライトグレー、アイボリー、ホワイト、グレー、クリアー、ライトベージュ

■プライマー

ガラス、金属	MD
コンクリート、モルタル	MC、UM-2

JIS A 5758 G-F-25HM -9030(SR-1)
JISマーク表示認証製品



水道用ライニング鋼管用
液状シール剤規格
JWWA K 161浸出試験適合

給水用硬質塩ビ管・継手回
りシール推奨品

JSIA-004032 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●耐久性区分9030適合 ●中・高モジュラスタイプ ●高耐久、高耐候性 ●耐光接着性（ガラス接着性）に優れる ●自己接着性に優れる ●ポリカーボネート、アクリルなどプラスチックへの接着性に優れる ●高モジュラス、高伸長、ムーブメントの追従性に優れる ●硬質塩化ビニル管に適用
主用途	●ガラス・サッシ回り目地 ●ガラススクリーン目地 ●ポリカーボネート、アクリル板
留意点	●撥水汚染により目地周辺を汚染することがある ●仕上げ塗材をはじく ●ゴムとの接触で変色することがある

■性状

項目		結果
外観		各色ペースト状
有効期間（25℃以下貯蔵）		12ヶ月
密度（g/ml）		1.46
押し出し性（秒）		7
指触乾燥時間（時間／20℃）		15分
内部硬化日数（日）		15
[5mm厚完全硬化]		4

■カラー（標準色）

ライトグレー2、ブラック、アイボリー、ホワイト

■プライマー

ガラス、金属	SD-3
コンクリート、モルタル	MC
ポリカーボネート、アクリル、塩ビ	なし

■JIS A 5758 ⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目				結果
JIS A 5758による区分				G-30SLM -9030G(SR-1)
スランブ(mm)	縦	50℃	0	
		5℃	0	
	横	50℃	0	
		5℃	0	
弾性復元性(%)				91
引張特性	引張応力 (N/mm ²)	アルミニウム板	23℃	0.3
			-20℃	0.3
定伸長下での接着性 (23℃／-20℃)		アルミニウム板	破壊なし/破壊なし	
圧縮加熱・引張冷却後 の接着性		アルミニウム板	破壊なし	
水浸せき後の 定伸長下での接着性		アルミニウム板	破壊なし	
人工光暴露後の接着性		ガラス板	破壊なし	
体積損失(%)				4
耐久性				9030G適合

※各項目の試験は JIS A 1439 ⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■カビ抵抗性：JIS Z 2911 ⁽²⁰¹⁰⁾ 付属書A(規定) プラスチック製品の試験

製品名	処理条件	1週間後	2週間後	3週間後	4週間後
2506防カビ	養生後	0	0	0	0
	50℃温水浸せき1週間後	0	0	0	0
2505New	養生後	3	4	4	4
	50℃温水浸せき1週間後	4	4	4	4

供試菌株：指定5菌 試験方法：B法

■表中記号

- 0：肉眼および顕微鏡下でカビの発育は認められない。
- 1：肉眼ではカビの発育は認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる。
- 2：菌糸の発育はわずかで、発育部分の面積は試料の全面積の 25% 未満。
- 3：菌糸の発育は中程度で、発育部分の面積は試料の全面積の 25% 以上 -50% 未満。
- 4：菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の 50% 以上
- 5：菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている。

■JIS A 5758 ⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目				結果
JIS A 5758による区分				G-F-25HM -9030(SR-1)
スランプ(mm)	縦	50℃	0	
		5℃	0	
	横	50℃	0	
		5℃	0	
弾性復元性(%)				97
引張特性	引張応力 (N/mm ²)	アルミニウム板	23℃	0.8
			-20℃	0.9
		モルタル板	23℃	0.8
			-20℃	0.8
定伸長下での接着性 (23℃/-20℃)		アルミニウム板	破壊なし/破壊なし	
		ガラス板	破壊なし/破壊なし	
圧縮加熱・引張冷却後の 接着性		アルミニウム板	破壊なし	
水浸せぎ後の 定伸長下での接着性		アルミニウム板	破壊なし	
		ガラス板	破壊なし	
人工光暴露後の接着性		ガラス板	破壊なし	
体積損失(%)				2.8
耐久性				9030適合

※各項目の試験は JIS A 1439 ⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性（H形引張接着性）

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力（N/mm ² ）	最大引張応力（N/mm ² ）	最大荷重時の伸び（%）
アルミ ニウム板	アルミ ニウム板	養生後	23℃	0.45	1.80	496
		加熱後	23℃	0.42	1.72	425
		水浸せき後	23℃	0.45	1.77	458
		養生後	23℃	0.45	1.72	454
	ガラス板	加熱後	23℃	0.42	1.84	473
		水浸せき後	23℃	0.44	1.71	402
ガラス板		促進暴露後	23℃	0.45	1.71	413

※各項目の試験は JIS A 1439 ⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

ペンギンシール2550HM（1成分形変成シリコーン）



JSIA-004010 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●中モジュラスタイプ ●硬化が比較的速い ●低温時の吐出性、作業性に優れる ●硬質塩化ビニル管に適用
主用途	●金属系サイディング目地 ●RC、モルタル目地 ●サッシ回り目地
留意点	●湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する ●ガラスを用途としない

■性状

項目		結果
外観		各色ペースト状
有効期間(25℃以下貯蔵)		12ヶ月
密度(g/ml)		1.48
押し出し性(秒)	5℃	4
指触乾燥時間(時間/20℃)		1
内部硬化日数(日)	5℃	10
[5mm厚完全硬化]	23℃	3

■カラー(標準色)

グレー、ブラック、アンバー、ベージュ、アイボリー、ホワイト

■プライマー

アルミニウム コンクリート、モルタル	US-3
-----------------------	------

■包装仕様

容量・荷姿	320ml×10本/ケース (2ケースPP掛)
-------	----------------------------

給水用硬質塩ビ管・継手回
りシール推奨品

■JIS A 5758⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目				結果
JIS A 5758による区分				(F-12.5E -8020(MS-1))
スランブ(mm)	縦	50℃	0	
		5℃	0	
	横	50℃	0	
		5℃	0	
弾性復元性(%)				52
引張特性	引張応力 (N/mm ²)	アルミニウム板	23℃	—
			—20℃	—
		モルタル板	23℃	—
			—20℃	—
定伸長下での接着性 (23℃／－20℃)		アルミニウム板	破壊なし/破壊なし	
		モルタル板	破壊なし/破壊なし	
圧縮加熱・引張冷却後 の接着性		アルミニウム板	破壊なし	
		モルタル板	破壊なし	
水浸せき後の 定伸長下での接着性		アルミニウム板	破壊なし	
		モルタル板	破壊なし	
体積損失(%)				1
耐久性				8020相当

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力 (N/mm ²)	最大引張応力 (N/mm ²)	最大荷重時の 伸び(%)
	アルミニウム板	養生後	23℃	0.27	0.54	150
		加熱後	23℃	0.21	0.62	205
		水浸せき後	23℃	0.25	0.56	210
モルタル板		養生後	23℃	0.25	0.57	170
		加熱後	23℃	0.21	0.67	220
		水浸せき後	23℃	0.22	0.51	200

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

ペンギンシール2550LM（1成分形変成シリコーン）



JSIA-004009 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●低モジュラスタイプ ●サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ●仕 上げ塗材の適用が可能
主用途	●窯業系サイディング目地 ●RC、モルタル目地 ●ALC目地 ●サッシ回り目地
留意点	●湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する ●表面にはこりが付着しやすい ●ガラスを用途としない

■性状

項目		結果
外観		各色ペースト状
有効期間(25℃以下貯蔵)		12ヶ月
密度(g/ml)		1.45
押し出し性(秒)	5℃	4
指触乾燥時間(時間/20℃)		3~5
内部硬化日数(日)	5℃	15
[5mm厚完全硬化]	23℃	4

■カラー(標準色)

ライトグレー1、Conグレー1、ニュージェー1、ダークグレー1、ブラック1、アンバー1、ダークアンバー1、 ベージュ1、ステンカラー1、ホワイト1
--

■プライマー

アルミニウム 窯業系サイディングボード コンクリート、モルタル、ALC	US-3
---	------

■包装仕様

容量・荷姿	320ml×10本/ケース (2ケースPP掛)
-------	----------------------------

ペンギンシール2550TypeNB（1成分形変成シリコーン）



JSIA-004047 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●低モジュラスタイプ ●窯業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ●ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
主用途	●窯業系サイディング目地 ●RC、モルタル目地 ●ALC目地 ●サッシ回り目地
留意点	●湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する ●表面にはこりが付着しやすい ●ガラスを用途としない

■包装仕様

容量・荷姿	320ml×10本/ケース (2ケースPP掛)
-------	----------------------------

■性状

項目		項目
外観		各色ペースト状
有効期間(25℃以下貯蔵)		12ヶ月
密度(g/ml)		1.48
押し出し性(秒)	5℃	4.5
指触乾燥時間(時間/20℃)		3~5
内部硬化日数(日)	5℃	18~20
[5mm厚完全硬化]	23℃	2~4

■カラー

ライトグレー、Conグレー、ニュージェー、ダークグレー、ブラック、アンバー、ダークアンバー、ベージュ、 ステンカラー、ホワイト
--

■プライマー

アルミニウム 窯業系サイディングボード コンクリート、モルタル、ALC	US-3
---	------

塗料非汚染ノンブリード

■JIS A 5758⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目				結果
JIS A 5758による区分				(F-12.5P -8020(MS-1))
スランブ(mm)	縦	50℃	0	
		5℃	0	
	横	50℃	0	
		5℃	0	
弾性復元性(%)				38
引張特性	破壊時の 伸び率(%)	アルミニウム板	23℃	390
			−20℃	480
		モルタル板	23℃	400
			−20℃	420
拡大・縮小繰返し後の 接着性		アルミニウム板	破壊なし	
		モルタル板	破壊なし	
水浸せき後の接着性		アルミニウム板	740	
破壊時の伸び率(%)		モルタル板	580	
体積損失(%)				4.8
耐久性				8020相当

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力 (N/mm ²)	最大引張応力 (N/mm ²)	最大荷重時の 伸び(%)
	アルミニウム板	養生後	23℃	0.18	0.69	490
		加熱後	23℃	0.20	0.89	430
		水浸せき後	23℃	0.10	0.44	730
モルタル板		養生後	23℃	0.16	0.66	490
		加熱後	23℃	0.19	0.91	460
		水浸せき後	23℃	0.09	0.38	630

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

SUNSTAR Penguin サイディング・ALC用シーリング材（1成分形変成シリコーン）



JSIA-004013 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●低モジュラスタイプ ●サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ●仕 上げ塗材の適用が可能 ●各種サイディング色に対応
主用途	●窯業系サイディング目地 ●RC、モルタル目地 ●ALC目地 ●サッシ回り目地
留意点	●湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する ●表面にはこりが付着しやすい ●ガラスを用途としない

■包装仕様

容量・荷姿	600ml×10本/ケース (2ケースPP掛)
-------	----------------------------

■性状

項目		結果
外観		各色ペースト状
有効期間(25℃以下貯蔵)		12ヶ月
密度(g/ml)		1.47
押し出し性(秒)	5℃	5
指触乾燥時間(時間/20℃)		24
内部硬化日数(日)	5℃	15以上
[5mm厚完全硬化]	23℃	4~7

■カラー

各種窯業系サイディング目地色

■プライマー

アルミニウム 窯業系サイディングボード コンクリート、モルタル、ALC	US-3
---	------

■JIS A 5758⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目				結果
JIS A 5758による区分				(F-12.5P -8020(MS-1))
スランブ(mm)	縦	50℃	0	
		5℃	0	
	横	50℃	0	
		5℃	0	
弾性復元性(%)				39
引張特性	破壊時の 伸び率(%)	アルミニウム板	23℃	410
			−20℃	450
		モルタル板	23℃	430
			−20℃	460
拡大・縮小繰返し後の 接着性		アルミニウム板		破壊なし
		モルタル板		破壊なし
水浸せき後の接着性		アルミニウム板		380
破壊時の伸び率(%)		モルタル板		370
体積損失(%)				2
耐久性				8020相当

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力 (N/mm ²)	最大引張応力 (N/mm ²)	最大荷重時の 伸び(%)
	アルミニウム板	養生後	23℃	0.19	0.62	450
		加熱後	23℃	0.23	0.76	420
		水浸せき後	23℃	0.18	0.60	470
モルタル板		養生後	23℃	0.20	0.65	430
		加熱後	23℃	0.25	0.78	410
		水浸せき後	23℃	0.19	0.51	480

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

ペンギンシール2570Type1-NB（1成分形変成シリコン）



JSIA-004079 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●トナー後添加方式 ●耐久性区分8020適合 ●応力緩和タイプ ●窯業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ●ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
主用途	●窯業系サイディング目地 ●タイル目地 ●コンクリート目地 ●押出成形セメント板 ●サッシ回り目地
留意点	●動きの大きい目地では、しわ・変形が生じることがある ●ガラスを用途としない ●金属パネル間目地を用途としない

■性状

項目		結果			
外観	ベース	乳白色ペースト状			
	トナー	各色ペースト状			
混合比(質量比)＝ベース：トナー		100：4.3			
有効期間(25℃以下貯蔵)		6ヶ月			
密度(g/ml)		1.19			
押し出し性(秒)		6			
可使用時間(時間)	5℃	1,2,11,12	3,4,9,10	5,6,7,8	
	5℃	5.0			
	23℃	2.0	3.0	5.0	
	35℃			3.0	
指触乾燥時間(時間/20℃)		5			
内部硬化日数(日) [5mm厚完全硬化]	5℃	22			
	23℃	7			

■トナー

MS2570トナー
各種窯業系サイディング目地色
共用トナー
ライトグレー、Congレー、ニュージェー、ダークグレー、ブラック、アンバー、ダークアンバー、ベージュ、ステンカラー、ホワイト

※未硬化あるいは硬化遅延を起こしますので、「ペンギンシール共用硬化促進剤」は絶対に使用しないでください。

ペンギンシール989TypeNB速攻（1成分形ポリウレタン）



JSIA-004066 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●内部硬化が速い ●ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ ●自己接着性がある
主用途	●屋上防水下地処理、端末処理 ●コンクリート下地のひび割れ、欠損補修
留意点	●湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する ●露出仕上には適さない ●肉やせがある ●ガラスを用途としない

■性状

項目		結果			
外観		ペースト状			
		6ヶ月			
有効期間(25℃以下貯蔵)		1.47			
密度(g/ml)		8			
押し出し性(秒)		5℃			
指触乾燥時間(時間/20℃)		1			
内部硬化日数(日) [5mm厚完全硬化]	5℃	2			
	23℃	1			
	35℃	1			

■カラー

グレー、ホワイト

■プライマー

アルミニウム	なし、BC-3
モルタル	なし、BC-3

窯業系サイディング・タイル・コンクリート目地

■JIS A 5758⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目				結果
JIS A 5758による区分				F-12.5E -8020(MS-1)
スランブ(mm)	縦	50℃	1	
		5℃	1	
	横	50℃	0	
		5℃	0	
弾性復元性(%)				82
引張特性	引張応力 (N/mm ²)	アルミニウム板	23℃	—
			—20℃	—
	モルタル板	23℃	—	
		—20℃	—	
定伸長下での接着性 (23℃／—20℃)		アルミニウム板	破壊なし/破壊なし	
圧縮加熱・引張冷却後の 接着性		アルミニウム板	破壊なし	
水浸せき後の 定伸長下での接着性		アルミニウム板	破壊なし	
体積損失(%)				4.4
耐久性				8020適合

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力(N/mm ²)	最大引張応力(N/mm ²)	最大荷重時の伸び(%)
	アルミニウム板	養生後	23℃	0.10	0.45	650
		加熱後	23℃	0.12	0.45	530
		水浸せき後	23℃	0.12	0.44	590
	窯業系サイディングボード	養生後	23℃	0.13	0.36	450
		加熱後	23℃	0.15	0.50	410
		水浸せき後	23℃	0.13	0.35	430
	モルタル板	養生後	23℃	0.13	0.50	590
		加熱後	23℃	0.18	0.64	350
		水浸せき後	23℃	0.15	0.49	470

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■プライマー

窯業系サイディングボード、コンクリート、サッシ回り	US-5
---------------------------	------

ペンギンシール999TypeNB（1成分形ポリウレタン）



JSIA-004065 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●低モジュラスタイプ ●ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
主用途	●ALC目地 ●RC、モルタル目地 ●サッシ回り目地
留意点	●湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する ●露出仕上には適さない ●肉やせがある ●ガラスを用途としない

■性状

項目		結果	
外観		各色ペースト状	
有効期間(25℃以下貯蔵)		12ヶ月	
密度(g/ml)		1.49	
押し出し性(秒)		5℃	7
指触乾燥時間(時間/20℃)			7
内部硬化日数(日) [5mm厚完全硬化]	5℃	14	
	23℃	5	

■カラー

ニュージェー2、アンバー2、ベージュ2、ホワイト2

■プライマー

アルミニウム	BC-3
モルタル	BC-3

ペンギンシール1250L/1250（1成分形アクリル）



JSIA-004051 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●1成分形で作業性良好 ●塗料の密着性良好
主用途	●コンクリート、フレキシブルボード、木材などの目地 ●クラック(亀裂)の補修 ●柱と壁のすき間充てん
留意点	●0℃以下の施工は出来ない ●皮膜形成までの間は、雨水などにより流れ出すことがあるので、施工時の天候に注意が必要 ●ガラスを用途としない

■性状

項目		結果	
外観		白色ペースト状	
有効期間(25℃以下貯蔵)		12ヶ月	
密度(g/ml)		1.49/1.09	
押し出し性(秒)		5℃	3/2
指触乾燥時間(時間/20℃)		30/30	

※密度、押し出し性、指触乾燥時間（左：1250/ 右：1250 L）

■カラー

ホワイト

■プライマー

コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、木材	AC-1
--------------------------	------

塗料非汚染ノンブリード

■JIS A 5758⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目			結果	
JIS A 5758による区分			F-20LM (-8020(PU-1))	
スランブ(mm)	縦	50℃	0	
		5℃	0	
	横	50℃	0	
		5℃	0	
弾性復元性(%)			86	
引張特性	引張応力(N/mm ²)	モルタル板	23℃	0.1
			-20℃	0.3
定伸長下での接着性(23℃/-20℃)			モルタル板	破壊なし/破壊なし
圧縮加熱・引張冷却後の接着性			モルタル板	破壊なし
水浸せき後の定伸長下での接着性			モルタル板	破壊なし
体積損失(%)			7	
耐久性			8020相当	

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力(N/mm ²)	最大引張応力(N/mm ²)	最大荷重時の伸び(%)
	アルミニウム板	養生後	23℃	0.20	0.97	1160
		加熱後	23℃	0.19	0.83	1150
		水浸せき後	23℃	0.19	0.89	1170
	モルタル板	養生後	23℃	0.20	0.54	880
		加熱後	23℃	0.18	0.49	870
		水浸せき後	23℃	0.18	0.43	870

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■JIS A 5758⁽²⁰¹⁶⁾に基づく性能

項目				結果
JIS A 5758による区分				(F-12.5P -7020(AC-1))
スランプ(mm)	縦	50℃	0/0	
		5℃	0/0	
	横	50℃	0/0	
		5℃	0/0	
弾性復元性(%)				36/38
引張特性	破壊時の 伸び率(%)	アルミニウム板	23℃	—/—
			—20℃	—/—
	モルタル板	23℃	396/359	
		—20℃	192/240	
拡大・伸縮繰り返し後の 接着性		アルミニウム板	—/—	
水浸せき後の 接着性破壊時の伸び率(%)		モルタル板	破壊なし/破壊なし	
		アルミニウム板	—/—	
		モルタル板	392/350	
体積損失(%)				19.2/19.5
耐久性				7020相当

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値（左：1250、右 1250L）を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)

引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力(N/mm ²)	最大引張応力(N/mm ²)	最大荷重時の伸び(%)
	モルタル板	養生後	23℃	0.05/0.06	0.07/0.06	438/325
		加熱後	23℃	0.08/0.05	0.21/0.05	447/234
		水浸せき後	23℃	0.04/0.05	0.05/0.05	467/102

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値（左：1250、右 1250L）を記載しています。

ペンギンインドアシールSR2512（1成分形シリコーン）



JIS A 5758 G・F-25HM・9030(SR-1)
JISマーク表示認証製品

給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品

■包装仕様

容量・荷姿	330ml×10本/ケース (4ケースPP掛)
-------	----------------------------

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●耐久性区分9030適合 ●中・高モジュラスタイプ ●厚生労働省指針値策定の13化学物質を放散しない ●ノンプライマー・接着性に優れる ●耐光接着性(ガラス接着性)に優れる ●ポリカーボネート、アクリルなどプラスチックの接着性に優れる ●防カビタイプ●硬質塩ビ配管に適用
主用途	●室内目地専用 ●ガラス・サッシ回り目地 ●キッチン・ユニットバスなど水回り目地 ●ポリカーボネート、アクリル板 ●タイル目地 ●内装ボード目地(仕上げ塗材なし)
留意点	●屋外使用では、プライマーが必要 ●仕上げ塗材をはじく ●ゴムとの接触で変色することがある

■性状		
項目		結果
外観	基剤	各色ペースト状
有効期間(25℃以下貯蔵)		12ヶ月
密度(g/ml)		1.46
押し出し性(秒)	5℃	7
指触乾燥時間(時間/20℃)		20分
内部硬化日数(日)	5℃	15
	23℃	4
[5mm厚完全硬化]		

■JIS A 5758 ⁽²⁰¹⁶⁾ に基づく性能				
項目				結果
JIS A 5758による区分				G・F-25HM -9030(SR-1)
スランブ(mm)	縦	50℃		0
		5℃		0
	横	50℃		0
		5℃		0
弾性復元性(%)				97
引張特性	引張応力(N/mm ²)	アルミニウム板	23℃	0.8
			-20℃	0.9
		ガラス板	23℃	0.8
			-20℃	0.8
定伸長下での接着性(23℃/-20℃)				アルミニウム板 破壊なし/破壊なし モルタル板 - ガラス板 破壊なし/破壊なし
圧縮加熱・引張冷却後の接着性				アルミニウム板 破壊なし モルタル板 -
水浸せき後の定伸長下での接着性				アルミニウム板 破壊なし ガラス板 破壊なし
体積損失(%)				2.8
耐久性				9030適合

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)						
引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力(N/mm ²)	最大引張応力(N/mm ²)	最大荷重時の伸び(%)
	アルミニウム板	養生後	23℃	0.45	1.80	496
		加熱後	23℃	0.42	1.72	425
		水浸せき後	23℃	0.45	1.77	458
	ガラス板	養生後	23℃	0.45	1.72	454
		加熱後	23℃	0.42	1.84	473
		水浸せき後	23℃	0.44	1.71	402
		促進暴露後	23℃	0.45	1.71	413

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。
※試験結果は、プライマーなしの条件です。

■カラー インドアシール共通	
ライトグレー-(SR2512)、ライトグレー-2(MS2551)、アイボリー、ホワイト	

■指針値策定化学物質に対する試験結果の概要									
対象化学物質		インドアシールSR2512			インドアシールMS2551			備考	
		気中濃度(μg/m ³)			気中濃度(μg/m ³)				
		1日後 ^{※3}	3日後	7日後	1日後	3日後	7日後		
VOC	ホルムアルデヒド	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(財)建材試験センター (JIS A 1901(小型チャンバー法)) *試料負荷率: 0.4m ² /m ³ *試料塗布量: 300g/m ² *オープンタイム: 23℃・50%RH×60分 *換気回数: 0.5回/時間 *試験温度: 28℃・50%RH 【JIS A 5549(造作用接着剤準拠)】	
	アセトアルデヒド	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	トルエン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	キシレン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	パラジクロロベンゼン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	エチルベンゼン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	スチレン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	テトラデカン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
TVOC(μg/m ³) ^{※2}		1679	458	218	2251	1167	418		
		気中濃度(μg/m ³)			気中濃度(μg/m ³)				
		80℃実測値	28℃実測値		80℃実測値	28℃実測値			
フタル酸ジ-n-ブチル		不検出			不検出			(財)建材試験センター (加熱加速試験)	
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル		不検出			不検出				
		含有量(ppb)			含有量(ppb)				
クロルピリホス		不検出			測定不能 ^{※4}			(財)カネカテクノリサーチ (溶媒抽出法)	
ダイアジノン		不検出			不検出				
フェノプロパルブ(暫定値)		不検出			不検出				

※ 1. ノナナール: 継続検討物質 ※ 2.TVOC (Total Volatile Organic Compounds): 暫定目標値 400μg/m³ ※ 3. 不検出: 分析定量下限以下 ※ 4. 測定不能: 他成分の妨害のため測定不可

ペンギンインドアシールMS2551（1成分形変成シリコーン）



給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品

■包装仕様

容量・荷姿	320ml×10本/ケース (2ケースPP掛)
-------	----------------------------

■特長、主用途、留意点(代表例)

特長	●高モジュラスタイプ ●厚生労働省指針値策定の13化学物質を放散しない ●ノンプライマー・接着性に優れる ●硬質塩ビ配管に適用
主用途	●室内目地専用(ガラスを除く) ●サッシ回り目地 ●タイル・モルタル目地 ●内装ボード目地
留意点	●屋外使用では、プライマーが必要 ●ガラスを用途としない

■性状		
項目		結果
外観		各色ペースト状
有効期間(25℃以下貯蔵)		12ヶ月
密度(g/ml)		1.48
押し出し性(秒)	5℃	4
指触乾燥時間(時間/20℃)		1.0
内部硬化日数(日)	5℃	10
	23℃	3
[5mm厚完全硬化]		

■JIS A 5758 ⁽²⁰¹⁶⁾ に基づく性能				
項目			結果	
JIS A 5758による区分			(F-12.5E -8020(MS-1))	
スランブ(mm)	縦	50℃	0	
		5℃	0	
	横	50℃	0	
		5℃	0	
弾性復元性(%)			52	
引張特性	引張応力 (N/mm ²)	アルミニウム板	23℃	—
			—20℃	—
	ガラス板	23℃	—	
		—20℃	—	
定伸長下での接着性 (23℃／－20℃)		アルミニウム板	破壊なし／破壊なし	
		モルタル板	破壊なし／破壊なし	
		ガラス板	—	
圧縮加熱・引張冷却後の 接着性		アルミニウム板	破壊なし	
		モルタル板	破壊なし	
水浸せき後の 定伸長下での接着性		アルミニウム板	破壊なし	
		モルタル板	破壊なし	
体積損失(%)			3.3	
耐久性			8020相当	

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。

■引張接着性(H形引張接着性)						
引張接着性	被着体	処理条件	温度	50%引張応力(N/mm ²)	最大引張応力(N/mm ²)	最大荷重時の伸び(%)
	アルミニウム板	養生後	23℃	0.22	0.52	160
		加熱後	23℃	0.24	0.68	200
		水浸せき後	23℃	0.16	0.46	250

※各項目の試験は JIS A 1439⁽²⁰¹⁶⁾ に準じて実施しています。 ※試験結果は代表値を記載しています。
※試験結果は、プライマーなしの条件です。

■プライマー インドアシールを屋外で使用する場合			
	SR2512		MS2551
ガラス	SD-3		使用不可
アルミニウム	SD-3		US-3
モルタル	MC		US-3
ポリカーボネート・アクリル・塩ビ	なし		使用不可

ペンギンクリーンシール2555（1成分形変成シリコーン）



環境対策容易
使用後は1/7に圧縮

■包装仕様

容量・荷姿	320ml×10本/ケース (2ケースPP掛)
-------	----------------------------

JSIA-004011 F☆☆☆☆

■特長、主用途、留意点(代表例)	
特長	●低アウトガス性能 ・環状シロキサンが発生がほとんどない ・その他の有機ガス発生量もきわめて少ない ・DOP、DBPのフタル酸系の可塑剤や溶剤を含まない ●硬化後、表面のべたつきが非常に少ない(非自己汚染性に優れる) ●電子デバイス製造・加工関連クリーンルーム ●内装/パネル目地のシール ●内装開口部回り目地のシール ●エアフィルターや貫通パイプ、配管ジョイント回り目地のシール ●設備機器等の取り付けユニット回りのシール
主用途	●シリコーン系シーリング材の改修には使用できない ●難接着部材にはプライマーが必要 ●施工後、期間が経つとホワイト色は黄変することがあります ●日光の当たらないガラスには使用できます
留意点	

■性状		
項目		結果
外観		各色ペースト状
有効期間(25℃以下貯蔵)		12ヶ月
密度(g/ml)		1.49
加熱減量(%)		0.8
粘度(10 ⁻⁴ mPa・s)	5℃	36.4
	20℃	26.5
スランブ縦(mm)		0
指触乾燥時間(時間)	5℃	7~12
	20℃	1時間20分
	40℃	0.5
硬さ 注)	20℃	26
硬化後の非自己汚染性	20℃	1日
ゴム物性	M ₁₀₀ (N/mm ²)	0.2
	T ₁₀ (N/mm ²)	0.8
	E ₁₀ (N/mm ²)	200
	E ₃₀ (N/mm ²)	1.2
内部硬化日数(日) (1日後の硬化厚mm)	5℃ 10%RH	2.3
	20℃ 65%RH	2.3
	35℃ 90%RH	6.9
耐久性		8020相当

※試験結果は代表値を記載しています。
注) JIS K 6253 タイプA デュロメーター

■カラー	
ライトグレー-2、グレー、アイボリー、ホワイト	

■プライマー
帯電防止塗装鋼板、帯電防止ビニールクロス、フッ素塗装鋼板、フッ素塗装アルミなど難接着部材は、事前の接着性確認を実施して下さい。必要に応じてプライマー-US-3を塗布してください。
プライマーの選定・使用については、設計者と事前打合せを行ってください。

■有機系アウトガス試験 ダイナミックヘッドスペースー エン지니어リングテスト法

「クリーンルーム構成材料から発生する分子状汚染物質の測定方法指針」((社)日本空気清浄協会・…JACA)における「ダイナミックヘッドスペースーエンジニアリングテスト法」に準じて有機物のアウトガスサンプリングを行っています。

<サンプル発生条件>
1 面解放のステンレス製の枠(長さ150mm・幅20mm・高さ10mm…ステンレス製板で10mm 底上げした構造)に試料を充てんした。シール打設後、20℃・60%RH恒温恒湿室にて2日間暴露状態にて室内に放置、その後同じ温湿度条件にてアルミホイルで試験体を包み、26 日間養生した。




<サンプリング条件>
石英セル製のマイクロチャンバー(容積0.9L)にサンプルを投入し、N₂パージを行いながらアウトガスをTenax捕集管に捕集した。

・パージガス流量:0.5L/min.
・チャンバー内温度・湿度:23℃、45%RH









<分析条件>
アウトガスの分析は、TD-GC/MS(加熱脱着ーガスクロマトグラフ/質量分析計)を用い、トルエン換算にて定量を行った。

■アウトガス分析結果			
有機系アウトガス		ペンギンクリーンシール2555	ペンギンシール2505
フタル酸系可塑剤	DBP	ND	ND
	DOP	ND	ND
低分子環状シロキサン	D3	ND	2600
	D4	ND	>180,000
	D5	ND	>75,000
	D6	ND	>21,000
	D7	ND	120
	D8	ND	84
	D9	ND	ND
	D10	ND	ND
酸化防止剤	BHT	ND	ND
アジペート系可塑剤	DOA	ND	ND
総有機物量放散量		3,800	>1,600,000

単位: μ g/m²/h ND: 不検出
※ペンギンシール 2505: 汎用脱オキシム形1 成分形シリコーン系シーリング材
※このアウトガス分析結果は、サンプリング、上記条件による結果であり、この条件と相違する場合はアウトガス特性が変わる場合があります。



■プライマーの性状

製品名		プライマー MC	プライマー MD	プライマー MF	プライマー SD-3	プライマー SA-1	プライマー UM-2	プライマー UM-3	プライマー BC-3
									
項目						NEW 2018年3月発売			
外観		無色透明液体	淡黄色透明液体	無色透明液体	無色透明液体	無色透明液体	黄色透明液体	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体
主成分		シリコン変性 ウレタン	シラン	高分子シラン カップリング剤	シリコーン変性合成樹脂 オルガノシラン	シラン	ウレタン樹脂 合成ゴム	ウレタン樹脂	ウレタン樹脂
固形分(%)		40	16	10	4	13	24	41	38
溶剤		酢酸ブチル キシレン エチルベンゼン	アセトン イソプロピルアルコール トルエン	トルエン	キシレン エチルベンゼン ノルマルヘキサン イソプロピルアルコール	酢酸エチル ノルマルヘキサン 酢酸ブチル	酢酸エチル 酢酸ブチル	酢酸エチル 酢酸ブチル	酢酸エチル 酢酸ブチル
乾燥時間 (分)	5～20℃	60	30	30	60	60	30	30	30
	20℃～	30	20	20	30	30	20	20	20
塗布後有効時間(時間)		8	8	8	8	8	8	8	8
有効期間(月) (未開封／25℃以下)		9	9	6	12	6	6	6	6
日本シーリング材工業会 (JSIA) 「ノンホルムアルデヒド製品」 登録		F☆☆☆☆ JSIA-004060	F☆☆☆☆ JSIA-004061	F☆☆☆☆ JSIA-004062	F☆☆☆☆ JSIA-004055	F☆☆☆☆ JSIA-004084	F☆☆☆☆ JSIA-004015	F☆☆☆☆ JSIA-004016	F☆☆☆☆ JSIA-004017
適応シーリング材		SR2520New 2505New 2510 インドアシール SR2512 2506防カビ	2505New 2506防カビ	SR2520New	2510 インドアシール SR2512	SA7500 MS2500	MS2500 PS169N PU9000typeNB SA7500 SR2520New 2505New 2506防カビ 999TypeNB	PS169N PU9000typeNB PU979	PU9000typeNB PS169N 999TypeNB 989TypeNB速攻
容量・荷姿		250g×20／ケース	300ml×20／ケース	250g×20／ケース	250g×6／ケース	250g×10／ケース	500ml×10／ケース	500ml×10／ケース	500ml×10／ケース
日光による黄変性		黄変	無黄変	無黄変	無黄変	無黄変	黄変	わずかに黄変	わずかに黄変
危険物分類		第4類第2石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類
密度(g/ml)		1.00	0.86	0.89	0.67	0.85	0.98	0.98	0.98

プライマー UM-5	プライマー US-3	プライマー US-5	プライマー SS-2		プライマー PC-2		プライマー RS-2	
NEW 2020年春発売							改修用 	
淡黄色透明液体	無色透明液体	無色透明液体	(主剤) 淡黄色透明液体	(硬化剤) 淡黄色透明液体	(主剤) 無色透明液体	(硬化剤) 黄色透明液体	(主剤) 淡黄色透明液体	(硬化剤) 淡黄色透明液体
ウレタン樹脂	ウレタン樹脂	ウレタン樹脂	エポキシ樹脂	シリコーン変性合成樹脂 オルガノシラン	エポキシ樹脂	ポリアミドアミン	エポキシ樹脂	シリコーン変性合成樹脂 オルガノシラン
40	26	36	52	20	52	25	52	20
酢酸エチル 酢酸ブチル	酢酸エチル	酢酸エチル 酢酸ブチル	酢酸エチル キシレン エチルベンゼン	トルエン	メチルエチルケトン	トルエン メチルエチルケトン イソブチルアルコール	酢酸エチル キシレン エチルベンゼン	トルエン
30	30	30	60		180		60	
20	20	20	30		120		30	
8	8	8	8		8		8	
9	12	12	12		12		12	
F☆☆☆☆ JSIA-004089	F☆☆☆☆ JSIA-004064	F☆☆☆☆ JSIA-004074	F☆☆☆☆ JSIA-004021		F☆☆☆☆ JSIA-004022		F☆☆☆☆ JSIA-004076	
PU979	2550HM 2550LM 2550TypeNB インドアシール MS2551 サイディング・ALC用 シーリング材 クリーンシール2555 MS2570typeNB MS2970typeNS	2570Type1-NB	SA7500 MS2500		2時間以上乾燥後、以下シーリング材の コンクリート専用プライマーを重ね塗りして ください。 (1) 油性コーキング材で施工された コンクリート目地の補修・改修用 MS2500、PS169N、PU9000typeNB、PU979 2506防カビ、2505New、2570Type1-NB (2) コンクリート目地の湿潤面接着用 PU979、MS2500、2506防カビ、2505New		ビル、マンション等のSR-2、MS-2、PS-2、 PU-2目地の改修用 改修目地等の接着信頼性が向上します。	
500ml×10／ケース	500ml×10／ケース	500ml×10／ケース	250g(主・硬セット) ×10／ケース		480g(主・硬セット) ×10／ケース		150g(主・硬セット) ×10／ケース	
わずかに黄変	無黄変	無黄変	無黄変		黄変		無黄変	
第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類
0.98	0.96	0.97	0.94		0.96		0.94	

■ペンギンシールの基材別特徴

製品名			2成分形							
			シリコーン系	シリル化 アクリレート系	変成シリコーン系			ポリサルファイド系	ポリウレタン系	
			ペンギンシール SR2520New	ペンギンシール SA7500	ペンギンシール MS2500	ペンギンシール MS2570 typeNB	ペンギンシール MS2970 typeNS	ペンギンシール PS169N	ペンギンシール PU9000 typeNB	ペンギンシール PU979
項目					ノンブリード	ノンブリード	石タイル目地用		ノンブリード	土間目地用
主成分			オルガノ ポリシロキサン	シリル化アクリレート ポリマー	変成シリコーン ポリマー			ポリサルファイド ポリマー	ポリウレタン ポリマー	
硬化前の 特徴	作業性	混練性	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		低温施工性	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	接着性	プライマー非依存度(自着性)	△	×	×	△	×	×	×	×
		被着体含水率影響度	△	△	△	○	△	△	△	△
	硬化特性	硬化性	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		硬化途中の追従性	◎	○	◎	○	○	○	○	○
硬化後の 特徴	性能	伸縮追従性(温度変化)	◎	◎	○	△	△	△	△	△
		せん断追従性(層間変位)	◎	◎	◎	○	○	○	△	△
		応力緩和性(乾湿挙動)	△	△	△	◎	○	△	△	×
		耐熱性	◎	◎	○	○	○	○	△	○
		耐候性	◎	◎	○	○	○	○	×	○
		ガラス越し耐光接着性	◎	◎	×	×	×	×	×	×
	非汚染性	目地表面	×	△	○	○	○	○	－	○
		目地周辺	×	◎注 1	◎注 1	◎	◎	◎	－	◎
		後塗装性	×	○	◎	◎	◎	△	◎	○

1成分形							備 考
シリコーン系		変成シリコーン系				ポリウレタン系	
ペンギンシール 2505New 2506防カビ 脱オキシム形	ペンギンシール 2510 脱アルコール形	ペンギンシール 2550HM	ペンギンシール 2550LM	ペンギンシール 2550 TypeNB ノンブリード	ペンギンシール 2570 Type1-NB ノンブリード	ペンギンシール 999 TypeNB ノンブリード	
オルガノ ポリシロキサン		変成シリコーン ポリマー				ポリウレタン ポリマー	
－	－	－	－	－	◎	－	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
○	○	△	△	△	△	×	
△	△	○	○	○	○	△	
△	△	○	△	△	△	△	
△	○	△	△	△	△	△	
○	◎	△	△	△	△	△	
△	△	○	◎	◎	◎	○	◎：優れている ○：普通 △：劣る ×：適していない －：関係のない項目 注1) SA7500/MS2500は、硬化特性により薄層部分で未硬化(薄層未硬化現象)になることがあります。施工の際は、マスキングテープをきちんと目地際まで貼り、 薄膜ができないようにアール仕上げは避けて直線的に仕上げてください。
◎	◎	○	○	○	○	△	
◎	◎	○	○	○	○	△	
◎	◎	×	×	×	×	×	
×	×	○	○	△	○	△	
×	×	◎	△	◎	◎	◎	
×	×	△	△	◎	◎	◎	

プライマーの選定は、シーリング材の防水機能を確保する上で非常に重要なポイントです。

主な被着体に対するペンギンシールとプライマーの組み合わせは次の通りです。

ただし、ここで示した組み合わせは、被着体と弊社シーリング材製品の接着性についての表示であり、シーリング材の材質選定を示すものではありません。

シーリング材の選定にあたっては、P.29～32の「ペンギンシールの適材適所」をご参照ください。

製品名			2成分形						1成分形				備考 (使用上の注意事項・対策など)				
			シリコン系 (SR-2)	シリル化 アクリレート系 (SA-2)	変成シリコン系 (MS-2)			ポリサルファイド系 (PS-2)	ポリウレタン系 (PU-2)		シリコン系 (SR-1)			変成シリコン系 (MS-1)		ポリウレタン系 (PU-1)	
			ペンギンシール SR2520New	ペンギンシール SA7500	ペンギンシール MS2500 ノンブリード	ペンギンシール MS2570 typeNB ノンブリード	ペンギンシール MS2970 typeNS 石・タイル目地用	ペンギンシール PS169N	ペンギンシール PU9000 typeNB ノンブリード	ペンギンシール PU979 土間目地用	ペンギンシール 2505New ／ 2506 防カビ 脱オキシム形	ペンギンシール 2510 脱アルコール形		ペンギンシール 2550HM ／ 2550LM	ペンギンシール 2550 TypeNB ノンブリード	ペンギンシール 2570 Type1-NB ノンブリード	ペンギンシール 999 TypeNB ノンブリード
被着体の種類	アルマイト＋塗膜 (陽極酸化複合皮膜)		静電塗装	MF	UM-2、SA-1	UM-2	US-3	US-3	UM-3、BC-3								・事前テスト、ナイロン研磨布での表面研磨を行ってください。 ・下地状態のバラツキに注意してください。 ・封孔処理の状態により接着不良となる場合があります。
			電着塗装	MF	UM-2、SA-1	UM-2	US-3	US-3	UM-3、UM-2								
	化成皮膜 ＋エナメル皮膜	熱硬化型ポリウレタン系	MF	UM-2、SA-1	UM-2	US-3	US-3	UM-3、BC-3									
		熱硬化型アクリル系	MF	UM-2、SA-1	UM-2	US-3	US-3	UM-3、BC-3									
		熱硬化型ふっ素系（低温、中温焼付け）	MF	UM-2、SA-1	UM-2		US-3	UM-3、UM-2									
		熱可塑型ふっ素系（高温焼付け）	MF	UM-2、SA-1	UM-2									US-5	BC-3		
	アルマイト／化成皮膜 ＋粉体塗装	ポリエステル系	MF	UM-2、SA-1			US-3	UM-3、UM-2						US-5			
		ふっ素系	MF	UM-2	UM-2		US-3	UM-3、UM-2						US-5			
		ふっ素ポリエステルハイブリッド系	MF	UM-2	UM-2			UM-3、UM-2						US-5			
	アルマイト	硫酸皮膜（シルバーアルマイト）	MF	UM-2、SA-1	UM-2	US-3	US-3	UM-3、BC-3									
銅板	塗装	常温乾燥型	ウレタン樹脂系			UM-2		US-3						US-5		・清掃溶剤やプライマーで塗料が溶解する場合がありますので、事前テストを行ってください。	
			合成樹脂調合ペイント			UM-2		US-3					US-5				
		常温反応型	ウレタン樹脂系			UM-2		US-3									
			タールエポキシ系	－	－	－	－	－	－								
	被覆	塩ビ銅板		MF													・タール成分の移行による接着不良が生じやすく事前テストを行ってください。
		漉青質銅板		－	－	－	－	－	－					－	－		・瀝青質の移行による接着不良が生じやすいためマスタック系（シリコン系等）のシーリング材を使用してください。
金属 その他	ガルバリウム銅板		MF、UM-2	UM-2、SA-1	UM-2	US-3		BC-3									
	溶融亜鉛メッキ銅板		MF	UM-2	UM-2			UM-3								・下地状態のバラツキに注意してください。	
	金属断熱 サンドイッチパネル	ふっ素樹脂系塗装		UM-2、SA-1	SS-2、UM-2、SA-1											・事前テスト、ナイロン研磨布での表面研磨を行ってください。	
		ポリエステル樹脂系塗装		UM-2、SA-1	SS-2、UM-2、SA-1												
	ステンレス（ヘアライン）		MF	UM-2、SA-1	UM-2、SS-2、SA-1	US-3	US-3	UM-2								・下地状態にバラツキが生じやすいため、ナイロン研磨布での表面研磨を行ってください。	
	銅（素地）		MF	SA-1	SS-2	US-3	US-3	UM-3								・表面に脆弱層がある場合は除去してください。	
コンクリート・セメント製品	コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル	MC、UM-2	UM-2	UM-2	US-3	US-3	UM-3							・下地の養生に注意してください。 ・GRC、CFRC、SFRC は、接着面の離型剤に注意してください。 ※高強度コンクリートには「プライマー UM-5」を使用してください。	
			GRC・CFRC・SFRC・押出成形セメント	MC		UM-2			UM-3								
			ALC板	MC、UM-2	UM-2、SS-2	UM-2	US-3		UM-3、BC-3								
			スレート・ケイカル板	MC、UM-2		UM-2	US-3	US-3	UM-3								
			窯業系サイディング				US-3										
ガラス・タイル・石材	ガラス		ガラス	MF	SA-1、SS-2											・ペンギンシール PS169N はガラス回り目地に使用できません。 ・花崗岩、大理石、砂岩等の石目地やその他石材に使用する場合には、目地周辺を汚染させる事があります。事前に確認を行った上、プライマーを十分に（塗布目安量 200g/㎡）に塗布してください。	
			ガラスブロック	MF	SA-1												
			結晶化ガラス	MF	UM-2	UM-2		US-3	UM-3								
			タイル	MF		UM-2	US-3	US-3	UM-3								
			御影石	MC		UM-2		US-3	UM-3								
木材・プラスチック他	木材		木材	MC、UM-2		UM-2										・上水道に使用される硬質塩ビ配管にシーリング材を使用すると、レバーの開閉による水圧挙動とシーリング材の可塑剤移行によりクラックが生じ漏水に至ることがあります。シーリング施工を行う場合は、ペンギンシール SR2510、2550HM、ペンギンインドアシール SR2512、MS2551 をノンプライマーでご使用ください。 ・アクリル、ポリカーボネート樹脂は耐溶剤性が悪いため脱アルコール形シリコン系（ペンギンシール 2510）を使用してください。 ・EPDM・クロロブレン等の成型ゴムは、配合剤の種類により軟化や変色、接着不良が生じることがありますので、事前確認を行ってください。	
			FRP	MF		UM-2			UM-3								
			硬質塩化ビニル樹脂	MF		UM-2	US-3		UM-3、BC-3								
			ABS樹脂	MF		UM-2											
			アクリル・ポリカーボネート樹脂														
	成型ゴム																
			MF		UM-2			UM-3									

＜プライマーの選定ならびに使用上の注意＞

- シーリング施工には必ずプライマーをご使用ください。
- プライマーの塗布は、目地の清掃を十分に行い、被着体の表面が乾燥している状態で行ってください。
- 他のプライマーを使用したハケは使用しないでください。
- プライマーは、多孔質面には厚く、非孔質面には薄く均一に塗布してください。
- プライマー塗布後、8時間以上経過したときは再度塗布してください。

■ プライマーは、接着面以外に付着したり、はみ出したりすると黄変する場合があります。プライマーがはみ出さないように目地際まで丁寧にマスキングテープを貼るなど、施工には十分ご注意ください。接着面以外に付着した場合は、ただちに溶剤に浸した布で拭きとってください。

■ 開封したプライマーはその日のうちに使いきるようにしてください。使いきれない場合は、必要量を別の容器に取り出して使用してください。

■ プライマーは空気中の水分に敏感ですから、使用後は直ちにフタをしてください。

■ プライマーの有効期間にご注意ください。

外壁、部材、使用目的によってシーリング材に求められる性能は異なってきます。
シーリング材の特性を生かし、性能を十分に発揮できるよう、目的にあったシーリング材とプライマーの組み合わせでお選びください。
プライマーは、P27～28の「プライマーの選定表」をご参照ください。

確実なシーリング工事のためには、材料選定のみならず、目地の形状ならび適切な施工が重要です。
材料選定：被着体の種類、目地の種類から目的にあったシーリング材とプライマーの組み合わせで選定してください。
目地形状：「目地寸法の設計（P37～40）」を参考に目地寸法を決定してください。
施工：「ペンギンシールの施工手順（P35）」に従って施工してください。

製品名				2成分形						備 考 (使用上の注意事項・対策など)				
				シリコン系 (SR-2)	シリル化アクリレート系 (SA-2)	変成シリコン系 (MS-2)			ポリサルファイド系 (PS-2)				ポリウレタン系 (PU-2)	
				ペンギンシール SR2520New	ペンギンシール SA7500	ペンギンシール MS2500	ペンギンシール MS2570 typeNB ノンブリード	ペンギンシール MS2970 typeNS 石・タイル目地用	ペンギンシール PS169N				ペンギンシール PU9000 typeNB ノンブリード	ペンギンシール PU979
JIS A 5758による 区分				G・F-25LM 10030	(G・F-25LM 10030)	F-25LM 9030	F-12.5E 8020	F-12.5E 8020	F-25LM 8020	F-25LM 8020	(F-12.5E 7020)	()はJIS規格に相当することを示し、JISマーク認証製品ではありません。		
カー テン ウ ォ ー ル	ガラス・マリオン方式			ガラス回り目地	◎	◎							・金属処理面への接着性は事前確認を行ってください。 ・ガラスの表面処理(光触媒系、熱線反射フィルムなど)および中間膜への適性については事前確認を行ってください。	
				方立無目ジョイント	◎	◎								
	金属パネル方式			ガラス回り目地	◎	◎								
				パネル間目地	○ 注1)	◎	◎							
	PCa パネル方式	石打込みPCa タイル打込みPCa 吹付塗装PCa	PCaパネル間目地		○	◎			○					
サッシ回り目地				○	◎									
ガラス回り目地			○	◎										
各 種 外 装 パ ネ ル	ALCパネル(スライド・ロッキング構法)		ALCパネル間目地	塗装あり 注2)			◎	○		・フッ素、アクリル艶消し塗面への接着性は事前確認を行ってください。 ※1 ※金属断熱サンドイッチパネルはナイロン研磨布でのバフ掛けを行ってください。長尺・暗色系サンドイッチパネルは「プライマー-SS-2」を推奨します。 ※金属断熱サンドイッチパネルにおいて目地幅20mmの場合、JASS8の温度ムーブメントによる設計目地幅算定式に基づくと、パネル長さは明色「7,500mm」、暗色「6,000mm」が上限となります。 ※2 ・各シーリング材の設計伸縮率、せん断変形率を考慮した適正な目地設計を行ってください。 ・硬質塗料で塗膜割れが起こると逆3面接着状態によるシーリング材の凝集破壊の発生する可能性があるため、弾性仕上塗材や弾性塗料を推奨いたします。				
			サッシ回り目地			◎	○							
	塗装アルミニウムパネル(強制乾燥・焼付塗装)		パネル間目地		○ 注1)	◎	◎							
	塗装銅板、ほうろう銅板パネル		パネル間、サッシ回り目地			◎ 備考※ 1								
	GRC、押出成形セメント板	パネル間目地 サッシまわり目地	塗装あり 注2)		◎ 備考※ 2	◎ 備考※ 2								
				塗装なし		○	◎							
	結晶化ガラス		結晶化ガラス間目地		○	○	○							
	戸建住宅外壁	窯業系サイディングボード	パネル間目地	塗装あり 注2)			◎							
			サッシ回り目地				◎							
		金属系サイディングボード		パネル間、サッシ回り目地			○							
ガラ ス	ガラススクリーン		ガラス間目地						・ガラス・サッシ目地へのプライマー塗布では、特にサッシ側で目視しづらく、塗布もしづらいため、自在刷毛(曲がり刷毛)を使用するなどプライマー塗布には十分ご注意ください。 ※3 ポリサルファイド系PS169Nは、ガラス回りには使用できません。					
	ガラス点支持構法		ガラス間目地	◎	◎									
	ガラス回り(標準タイプ)		ガラス回り目地	◎	◎									
	ガラスブロック		ガラスブロック目地	◎	◎									
	金 属 製 建 具	サッシ回り		水切・皿板目地		○ 注1)	◎	◎		○	○			
		サッシ間目地			◎	◎	○	○						
サッシ工場シール		シーリング材受け												
笠 木	金属製笠木		笠木間目地		◎ 注1)	○	○							
	石材笠木		笠木間目地			○	◎							
	PCa笠木		笠木間目地			○	◎							
コン クリ ート 壁	RC壁、壁式PCa		打継ぎ目地	塗装あり 注2)		◎	○	○	・花崗岩、大理石、砂岩等の石目地やその他石材に使用する場合には、目地周辺を汚染させることがあります。事前に確認を行った上、プライマーを十分(塗布量目安200g/m ²)に塗布して下さい。 ・石材表面にはシーリング材を付着させないでください。シミや跡が残ることがあります。 内壁目地の場合のみ、1成分形シリコン系(2505New、2506防カビ)の使用が可能です。 MS2500では、タイル目地際は、硬化が不十分になりやすいので薄層を残さないよう注意してください。					
			ひび割れ誘発目地			◎	◎	○		◎				
	石張り (石打込みPCa、石目地を含む)		サッシ回り目地	塗装なし		◎	◎	◎						
			石目地			○	○	◎						
	タイル張り (タイル打込みPCaを含む)		サッシ回り目地			○	○	◎						
			サッシ回り目地			◎	◎	○		◎				
	タイル下躯体目地		タイル目地			◎	◎	◎						
			サッシ回り目地			◎	◎	○		◎				
構造スリット			タイル下躯体目地											
			構造スリットの目地	塗装あり 注2)		◎								
塗装なし		○	◎											
屋上	シート防水等の金物押さえ端末処理目地					○			アスファルト防水層に直接施工する場合は「油性コーキング」「シリコン系マスタック」「アスファルトコーキング」を施工してください。					
床	コンクリート		スリット目地					◎	※4 石目地周辺汚染に注意してください。屋内施工の場合は、表面に粘着性が残ることがあります。					
	石張り・タイル張り		石・タイル目地					◎ 備考※ 4	※5 ワーキングジョイントでは二重シール構法で施工してください。 (一次シール:PU979、二次シール:MS2500、PS169N)					
	PCaパネル(PCa段床パネルを含む)		PCaパネル間目地			○ 備考※ 5		○ 備考※ 5						
各 種 内 装	各種ボード類		ボード目地	塗装あり 注2)			◎		・上水道に使用される硬質塩ビ配管にシーリング材を使用すると、レバーの開閉による水圧挙動とシーリング材の可塑剤移行によりクラックが生じ漏水に至ることがあります。シーリング施工を行う場合は、ペンギンシール2510、2550HM、ペンギンインドアシールSR2512、MS2551をノンプライマーでご使用ください。 ・アクリル、ポリカーボネート樹脂は耐溶剤性が悪いため、脱アルコール形シリコン系(2510、SR2512)を使用してください。					
			塗装なし				○							
	水回り	浴室・浴槽内目地、流し台、プール等の目地		○										
塩ビ管														
ポリカーボネート・アクリル板目地														

外壁、部材、使用目的によってシーリング材に求められる性能は異なってきます。
シーリング材の特性を生かし、性能を十分に発揮できるよう、目的にあったシーリング材とプライマーの組み合わせで選びください。
プライマーは、P27～28の「プライマーの選定表」をご参照ください。

確実なシーリング工事のためには、材料選定のみならず、目地の形状ならび適切な施工が重要です。
材料選定：被着体の種類、目地の種類から目的にあったシーリング材とプライマーの組み合わせで選定してください。
目地形状：「目地寸法の設計（P37～40）」を参考に目地寸法を決定してください。
施工：「ペンギンシールの施工手順（P35）」に従って施工してください。

構法・部位・構成材				シリコン系 (SR-1)				変成シリコン系 (MS-1)				1成分形							備 考 (使用上の注意事項・対策など)
												変成シリコン系 (MS-1)		ポリウレタン系 (PU-1)		アクリル系 (AC-1)	シックハウス対応 室内専用シーリング材		
												ペンギンシール 2550TypeNB ノンブリード	ペンギンシール 2570 Type 1-NB ノンブリード	ペンギンシール 999TypeNB ノンブリード	ペンギンシール 999TypeNB 速攻 ノンブリード	ペンギンシール 1250L 1250	ペンギンインドアシール SR2512 防カビタイプ 脱アルコール形		
JIS A 5758による区分				G-30SLM 9030G	G-30SLM 9030G	G・F-25HM 9030	(F-12.5E 8020)	(F-12.5P 8020)	(F-12.5P 8020)	F-12.5E 8020	(F-20LM 8020)	(F-20LM 8020)	(F-12.5P 7020)	G・F-25HM 9030	(F-12.5E 8020)	()はJIS規格に相当することを示し、JISマー ク認証製品ではありません。			
カー テン ウ ォ ー ル	ガラス・マリオン方式		ガラス回り目地					○									・金属処理面への接着性は事前確認を行ってくだ さい。 ・ガラスの表面処理(光触媒系、熱線反射フィル ムなど)および中間膜への適性については事前 確認を行ってください。		
			方立無目ジョイント																
	金属パネル方式		ガラス回り目地					○											
			パネル間目地																
			PCaパネル間目地																
PCa パネル方式	石打込みPCa タイル打込みPCa 吹付塗装PCa	サッシ回り目地																	
		ガラス回り目地		○			◎												
各 種 外 装 パ ネ ル	ALCパネル(スライド・ロッキング構法)		ALCパネル間目地	塗装あり 注2)												・フッ素、アクリル艶消し塗面への接着性は事前 確認を行ってください。 ・ボード類では部材の乾燥収縮や下地シーラーと の接着性などに留意 して選定してください。			
			サッシ回り目地	塗装なし							○								
	塗装アルミニウムパネル(強制乾燥・焼付塗装)		パネル間目地																
	塗装鋼板、ほうろう鋼板パネル		パネル間、サッシ回り目地																
	GRC、押出成形セメント板		パネル間目地	塗装あり 注2)													○		
			サッシまわり目地	塗装なし															
	結晶化ガラス		結晶化ガラス間目地						○										
	戸建住宅外壁	窯業系サイディングボード	パネル間目地	塗装あり 注2)							○							◎	
			サッシ回り目地	塗装なし					○		◎								
金属系サイディングボード			パネル間、サッシ回り目地					◎											
ガ ラ ス	ガラススクリーン		ガラス間目地		○			◎											
	ガラス点支持構法		ガラス間目地					○											
	ガラス回り(標準タイプ)		ガラス回り目地		◎			◎					◎						
	ガラスブロック		ガラスブロック目地		◎			◎					◎						
金 属 製 建 具	サッシ回り		水切・皿板目地						○		○								
			サッシ間目地						○		○								
	サッシ工場シール		シーリング材受け																
笠 木	金属製笠木		笠木間目地																
	石材笠木		笠木間目地																
	PCa笠木		笠木間目地																
コ ン ク リ ー ト 壁	RC壁、壁式PCa		打継ぎ目地	塗装あり 注2)												・花崗岩、大理石、砂岩等の石目地やその他石材 に使用する場合には、目地周辺を汚染させること があります。事前に確認を行った上、プライマ ーを十分(塗布量目安200g/m ²)に塗布して下さ い。 ・石材表面にはシーリング材を付着させないでくだ さい。シミや跡が残ることがあります。 内壁目地の場合のみ、1成分形シリコン系 (2505New・2506防カビ)の使用が可能で す。			
			ひび割れ誘発目地	塗装なし													◎		
	石張り (石打込みPCa、石目地を含む)		石目地		○屋内のみ		○屋内のみ		○										
			サッシ回り目地						○										
	タイル張り (タイル打込みPCaを含む)		タイル目地						○		○								
			サッシ回り目地						○		○								
	構造スリット		構造スリットの目地	塗装あり 注2)									○						
			塗装なし																
屋上	シート防水等の金物押え端末処理目地								○		○						アスファルト防水層に直接施工する場合は「油性コーキ ング」「シリコン系マスタック」「アスファルトコーキング」 を施工してください。		
床	コンクリート		スリット目地																
	石張り・タイル張り		石・タイル目地		○屋内のみ			○屋内のみ											
	PCaパネル(PCa段床パネルを含む)		PCaパネル間目地																
各 種 内 装	各種ボード類		ボード目地	塗装あり 注2)									○				・上水道に使用される硬質塩ビ配管にシーリング材 を使用すると、レバーの開閉による水圧挙動とシー リング材の可塑剤移行によりクラックが生じ漏水 に至ることがあります。シーリング施工を行う場合 は、ペンギンシール2510、2550HM、ペンギン インドアシールSR2512、MS2551をノンプライマーで ご使用ください。 ・アクリル、ポリカーボネート樹脂は耐溶剤性が悪 いため、脱アルコール形シリコン系(2510、SR 2512)を使用してください。		
				塗装なし					○				◎						
	水回り		浴室・浴槽内目地、流し台、プール等の目地		○		◎		○					◎					
設 備 の 他	塩ビ管							◎		◎				◎					
	ポリカーボネート・アクリル板目地							◎						◎					

注1)シリコン系シーリング材は、はっ水汚染の可能性がありますので、ご使用の際は事前に確認、検討を行ってください。
注2)シーリング材の表面に塗装する場合は、塗料の付着性、汚染性を考慮し選定してください。塗料のひび割れによりシーリング材が露出して耐候劣化が生じることがありますのでご注意ください。
●外壁洗浄した洗浄剤は、十分な水洗いを行ってください。洗浄剤がシーリング材上に残ると変色することがあります。

■ペンギンシールの新築現場シールの打継ぎ性(目安) [左側:推奨プライマー/右側:使用可能プライマー]

後打ち 先打ち		シリコン系		シリル化 アクリレート系	変成シリコン系					
		1成分形 ペンギンシール 2505New	2成分形 ペンギンシール SR2520New	2成分形 ペンギンシール SA7500	1成分形 ペンギンシール 2550HM	1成分形 ペンギンシール 2550LM	1成分形 ペンギンシール 2550 TypeNB ノンブリード	1成分形 ペンギンシール 2570 Type1-NB ノンブリード	2成分形 ペンギンシール MS2500	
		脱オキシム形								
シリコン系	1成分形 ペンギンシール 2505New	◎ MD/MC	◎ なし、MC/MF	×	×	×	×	×	×	
	2成分形 ペンギンシール SR2520New	◎ なし、MD/MC	◎ なし、MC/MF	◎ SA-1/RS-2	○ RS-2	×	○ RS-2	○ RS-2	○ RS-2	
シリル化 アクリレート系	2成分形 ペンギンシール SA7500	◎ UM-2	○ UM-2	◎ UM-2/SA-1	◎ なし	◎ なし	◎ なし	◎ なし	○ UM-2	
変成シリコン系	2成分形 ペンギンシール MS2500	◎ MD	○ MF/UM-2	◎ UM-2/SA-1	○ UM-2	◎ なし/UM-2	◎ なし、US-3	○ なし、US-5	◎ UM-2/なし	
	2成分形 ペンギンシール MS2570typeNB	◎ なし/MD	◎ MC/MF	○ SA-1/なし	○ なし	○ なし/US-3	○ なし/US-3	◎ なし、UM-2	○ なし/UM-2	
	2成分形 ペンギンシール MS2970typeNS	○ なし、MD	◎ MC/MF	○ UM-2/なし	○ なし/US-3	○ なし/US-3	○ なし/US-3	◎ なし、US-5、UM-2	◎ なし/UM-2	
ポリサルファイド系	2成分形 ペンギンシール PS169N	○ UM-2、MC	◎ MF/MC	◎ UM-2/SA-1	○ なし/UM-2	○ なし	○ なし	◎ UM-2、RS-2	◎ UM-2	
ポリウレタン系	2成分形 ペンギンシール PU9000typeNB	○ なし、MC	◎ MF/MC	○ SA-1/UM-2	○ BC-3	◎ なし/BC-3	◎ なし/BC-3	◎ US-5	○ UM-2	
	2成分形 ペンギンシール PU979	◎ なし、MC	◎ MF/MC	◎ UM-2	◎ なし/UM-2	○ US-3	○ US-3	○ US-5、UM-2、RS-2	◎ UM-2	

変成シリコン系		ポリサルファイド系	ポリウレタン系	
2成分形 ペンギンシール MS2570 typeNB ノンブリード	2成分形 ペンギンシール MS2970 typeNS 石・タイル目地用	2成分形 ペンギンシール PS169N	1成分形 ペンギンシール 999 TypeNB ノンブリード	2成分形 ペンギンシール PU9000 typeNB ノンブリード
×	×	×	×	×
○ RS-2	○ RS-2	×	×	○ RS-2
○ なし	○ なし/UM-2	×	×	◎ BC-3
○ なし/US-3	○ なし/US-3/UM-2	◎ UM-3	◎ BC-3/UM-2	○ BC-3
○ なし/US-3	◎ なし/RS-2	◎ UM-3	○ BC-3	◎ UM-5、UM-3、UM-2
○ なし/US-3	○ なし/US-3	○ UM-3	○ なし/BC-3	◎ BC-3
○ UM-2	○ UM-2	◎ UM-3	◎ BC-3/UM-2	◎ BC-3
○ US-3	○ US-3	◎ UM-3	◎ BC-3/UM-2/なし	◎ BC-3
○ US-3	○ なし/US-3	○ UM-3	◎ BC-3/UM-2	◎ BC-3

◎：良好（推奨する組み合わせ） ○：可 ×：不可 （右上【注意事項】ご参照ください。）

■ペンギンシールの外壁目地への後塗装性(目安)

ご使用になる場合は、事前にシーリング材との適合性を塗料メーカーまたは弊社にご確認ください。

製品名 <			
--	--	--	--

〔付着性〕○：良好（条件により付着性が低下する場合あり） △：可 ×：不可
〔汚染性〕◎：汚染しない ○：若干汚染する場合があるが、実用上問題ない △：汚染防止処置により塗装可能 ×：汚染する —：付着性が悪い
※1：シーリング材表面に紫外線劣化によるクラックが発生するため使用は避けてください。
※2：ターベン可溶形一液ポリウレタン樹脂エナメルおよびアクリルシリコン樹脂エナメルでは、乾燥しなかったり、乾燥が遅くなる場合があります。

後塗装性について

■ここに示しましたデータは一般的な目安であり、塗料メーカー及び成分などにより結果が異なる場合がありますので、必要に応じて事前チェックを行うか弊社までお問い合わせください。下塗材によって上塗材の付着性、汚染性が相違する場合があります。
■シリコン系シーリング材は塗料が付着しませんので使用は避けてください。
■シーリング材の上に油性調合ペイント(OP)、合成樹脂調合ペイント(SOP)、フタル酸樹脂エナメル(FE)等の酸化重合型塗料を塗布すると塗料が乾燥しなかったり、乾燥が極めて遅くなりますので使用は避けてください。
■水性シーラーや水性塗料をシーリング材上に塗布するとはじくことがあります。また、水性塗料および漆喰塗料(消石灰系仕上材)は経時により汚染(表面タック、変色)を生じることがありますので、ご使用になる場合は事前にシーリング材との適合性を塗料メーカー、または弊社までご確認ください。
■一般的に、シーリング材施工後48時間以上(20℃)、10日以内を目安に塗装してください。
■ペンギンシール上に淡色系の内装用合成樹脂エマルジョン塗料を塗布すると目地部がピンク色に変色する場合があります。使用は避けてください。


打継ぎ性について

■被着体とシーリング材の適切な組み合わせの他に、注意しなければならないのが打継です。材質の異なる部材と部材を打継ぐ際、どうしても異種シーリング材でジョイントしなくてはならない場合が生じます。本来異種シーリング材の打継ぎは望ましくありませんが、適材適所でシーリング材を選定したり、工場シールなどでやむを得ず異種シーリング材の取合いが生じます。その際、どちらのシーリング材を先に使用すればよいかの目安を左表に示します。

【注意事項】

- すべての先打ちシーリング材の打継ぎ面は、事前によく溶剤清掃するか、または、バックアップ材で養生し汚れが付着しないようにしてください。なお、ナイフカットが可能な部位は、ナイフで表面を切除し新しい面を出してください。
- 工場施工の打継ぎは、工場施工後の放置時間や養生の条件などによって接着性が大幅に異なる場合がありますので、弊社までお問い合わせください。
- 目地の交差部や目地の動きの大きい部分(ワーキングジョイント)での打継ぎは避けてください。

左表に記載のない製品の打継ぎ性については、弊社までお問い合わせください。



1.目地の種類とシーリング材の必要性能

目地区分	ムーブメントの種類	主な目地の種類	シーリング材に要求される主な性能	備考
ワーキングジョイント	温度変化による部材の熱伸縮 (温度ムーブメント)	●金属カーテンウォール各種目地 ●外装パネル目地 ・アルミパネル目地 ・塗装鋼板目地 ・ホーロー鋼板目地 ●金属製建具目地 ・サッシ回り目地 ・水切り・皿板目地 ●金属製笠木目地	●伸縮繰返し挙動への追従性 ●硬化途中、硬化後の動暴露性能 ●各種金属処理面への接着性 ●耐熱・耐候性 ●JIS耐久性区分 9030以上の性能	2面接着
	地震による層間変位 (層間変位ムーブメント)	●PCaカーテンウォール各種目地 ・PCaパネル間目地 ●ALCスライド構法ユニット間目地 ●ALCロッキング構法ユニット間目地 ●ALCアンカー構法ユニット間目地 ●PCa笠木目地 ●GRC・押出成形セメント板目地	●層間変位時のせん断変形および伸縮への追従性 ●各種被着体とコンクリートへの接着性 ●目地周辺の非汚染性・耐候性 ●JIS耐久性区分 8020以上の性能	
	風による部材のたわみ	●ガラス回り目地 ●ガラススクリーン目地	●ガラス透過紫外線に対する耐光接着性 ●各種金属・ガラスへの接着性 ●ガラススクリーンは高い接着強度のもの	
	部材の含有水分の変化による変形 (湿気ムーブメント / 硬化収縮ムーブメント)	●セメント系ボード類目地 ・窯業系サイディング目地 ・スレート・ケイカル板目地 ・押出成形セメント板目地	●ボード収縮による長期引張への対応性能(応力緩和性) ●含水状態での接着性 ●JIS耐久性区分 8020以上の性能	
ノンワーキングジョイント		●コンクリート壁各種目地 ・RC造のサッシ回り目地 ・湿式石張り、タイル張り目地 ・RC造の打継ぎ目地 ・RC造の亀裂誘発(収縮)目地 ●PCa壁式構造の目地 ●PCa板の打込みサッシ回り目地 ●ALCボルト止め構法のパネル目地	●後塗装性(密着性・塗料非汚染性) ●非汚染・耐候性 ●含水状態での接着性	主に 3面接着

ワーキングジョイント：目地のムーブメントが比較的大きい目地
ノンワーキングジョイント：ムーブメントが小さいかほとんどムーブメントを生じない目地

2.目地寸法の設計

1 ワーキングジョイントの目地設計

目地の動きの算定

(1)温度による目地の動き

●バットジョイント(突付け目地)の場合

バットジョイントでは、温度変化ムーブメント δ_t は部材の拘束、端部拘束および面外変形による逃げる考慮すると(2.1)式で算定でき、その向きは引張り・圧縮方向となります。

$$\delta_t = \alpha \cdot \ell \cdot \Delta T \quad (1 - K_t)$$

(2.1)式

ここに、
 δ_t ：温度ムーブメント(mm)
 α ：部材の線膨張係数(1/℃)・・・・・・表(2.1) 参照
 ℓ ：部材の設計長さ(mm)
 ΔT ：部材の実効温度差(℃)・・・・・・表(2.2) 参照
 K_t ：温度ムーブメントの低減率・・・・・・表(2.3) 参照

●ガラス回り目地の場合

ガラス回りの目地のムーブメント $\delta_h \cdot \delta_w$ は(2.2)式で算定でき、その向きはせん断方向となります。なお、安全性を考慮して低減率を含まない算定式を用います。

高さ方向 $\delta_h = h \left(\alpha_s \cdot \Delta T_s - \alpha_g \cdot \Delta T_g \right)$

幅方向 $\delta_w = \frac{w}{2} \left(\alpha_s \cdot \Delta T_s - \alpha_g \cdot \Delta T_g \right)$

コーナー部 $\delta_t = \sqrt{\delta_h^2 + \delta_w^2}$

(2.2)式

ここに、
 δ_t ：温度ムーブメント(mm)
 $\delta_h \cdot \delta_w$ ：高さ方向・幅方向のムーブメント(mm)
 α_s, α_g ：サッシおよびガラスの線膨張係数(1/℃)・・・・・・表(2.1) 参照
 h, w ：ガラスの高さ・幅(mm)
 $\Delta T_s, \Delta T_g$ ：サッシおよびガラスの実効温度差(℃)・・・・・・表(2.2) 参照

・主な構成部材の線膨張係数 α は、表(2.1)の値を目安とする。
・部材の実効温度差 ΔT は、表(2.2)の値を目安として設定する。
同表では構成部材表面の色調が明色と暗色の両極端の場合について数値を示したが、実際の色調に応じて中間の数値を用いてもよい。
・温度ムーブメントの低減率 K_t は、表(2.3)の値を目安とする。
・過去の実績や経験により $\alpha \cdot \Delta T \cdot K_t$ が求められている場合、または推定できる場合にはその値を用いてもよい。

(2)層間変位による目地の動き

一般に層間変位ムーブメントは、1ユニットが1パネルで構成されるPCaコンクリートやアルミニウム合金製鋳物のカーテンウォールなどで大きく、その動きは近似的に算出できます。これらのカーテンウォールの取付け方法としてスライド方式、ロッキング方式、および併用方式があり、スライド法では主として横目地に、ロッキング方式では縦目地に、併用方式では両方の目地にムーブメントを生じます。スライドおよびロッキング方式の場合はそれぞれ、(2.3)式、(2.4)式によりムーブメント $\delta_H \cdot \delta_V$ が算出でき、その向きはどちらもせん断方向となります。

$$\text{スライド方式} \quad \delta_H = R \cdot h_p (1 - K_r) = \Delta (1 - K_r)$$

(2.3)式

$$\text{ロッキング方式} \quad \delta_V = R \cdot w_p (1 - K_r) = \Delta (w_p / h_p) (1 - K_r)$$

(2.4)式

ここに、
 $\delta_H \cdot \delta_V$ ：横目地・縦目地のムーブメント(mm)
 R ：層間変位角(rad)
 Δ ：層間変位(mm)
 h_p, w_p ：パネルの高さ(または階高)・幅(mm)
 K_r ：層間変位ムーブメントの低減率・・・・・・表(2.4) 参照

・層間変位ムーブメントの低減率 K_r は、表(2.4)の値を目安とする。なお、過去の実績や経験によりが求められている場合はまたは K_r 推定できる場合には、その値を用いてもよい。

■部材の線膨張係数(α)(×10⁻⁶/℃) 表(2.1)

形状	種類		線膨張係数
形材	アルミニウム		23
パネル	金属	アルミニウム板	23
		アルミニウム鋳物	23
		ステンレス(オーステナイト系)	17
		鋼	10
	コンクリート		10
	ALC		7
	ガラス		9

■部材の実効温度差(ΔT)(℃) 表(2.2)

形状	構成部材		外壁	笠木	
	種類	表面の色調※3			
形材	アルミニウム		明色	55	65
パネル			暗色	70	80
	金属	アルミニウム板	明色	55	65
			暗色	70	80
		アルミニウム 鋳物	明色	50	55
			暗色	65	70
		ステンレス (オーステナイト系)	明色	55	65
			暗色	70	80
		銅	明色	55	65
			暗色	70	80
	コンクリート		明色	35	40
			暗色	40	45
	ALC		明色	40	—
			暗色	45	—
	ガラス	一般※1	—	45	—
		特殊※2	—	55	—

【注】※1. 透明板ガラス、熱線反射反射ガラスのクリアタイプ、Low-E 複層ガラスのように日射吸収率の比較的小さい板ガラス
※2. 熱線吸収・熱線反射など熱吸収の大きい板ガラス
※3. 明色：金属素地光沢を有するものおよび明度が比較的白色に近いもの
暗色：明度が比較的比较的黑色に近いもの

■温度ムーブメントの低減率(Kt)の目安 表(2.3)

形状	種類		外壁	笠木
形材	アルミニウム		0.2	0.1
パネル	金属	アルミニウム板	0.3	0.1
		アルミニウム鋳物	0.2	0.1
		ステンレス(オーステナイト系)	0.3	0.1
		銅	0.3	0.1
	コンクリート		0.1	0.1
	ALC		0.1	－
	ガラス		0	－

■層間変位ムーブメントの低減率(Kr)の目安 表(2.4)

h_p / w_p	スライド方式	ロッキング方式
2以上	0.1	0.1
2未満・0.5以上		0.2
0.5未満		0.3

【注】プレキャストコンクリート・カーテンウォールの場合
 h_p ：パネルの高さ
 w_p ：パネルの幅

設計目地幅の算定

ワーキングジョイントの場合、シーリング材が予想されるムーブメントに追従するための設計目地幅Wは、(2.5)式によって算出できます。
なお、同式は部材取付けによる目地幅の施工誤差を考慮したものです。

$$W \geq \frac{\delta}{\varepsilon} \times 100 + |We|$$

(2.5) 式

ここに、
W：設計目地幅 (mm)
δ：ムーブメント (mm)
ε：シーリング材の設計伸縮率・設計せん断変形率 (%) 表 (2.5) 参照
We：目地幅の施工誤差 (mm) 表 (2.6) 参照

(2.5)式によって求められた設計目地幅は、ムーブメントだけを考慮すれば広いほど安全側にあるといえます。しかし実際には、広すぎると作業上・意匠上・経済性上好ましくなく、逆に狭すぎると耐久性上問題となります。したがって、設計目地幅は表 (2.7) の許容範囲内に納める必要があります。

■シーリング材の設計伸縮率・設計せん断変形率εの標準値(%)

表 (2.5)

シーリング材の種類		伸縮		せん断	
製品名	記号	M1※1	M2※2	M1※1	M2※2
ペンギンシールSR2520New	SR-2	20	30	30	60
ペンギンシール2505New／2506防カビ	SR-1	(10)	(15)	(20)	(30)
ペンギンシール2510	SR-1	20	30	30	60
ペンギンシールSA7500	SA-2	20	30	30	60
ペンギンシールMS2500	MS-2	20	30	30	60
ペンギンシールMS2570typeNB	MS-2	10	15	15	30
ペンギンシールMS2970typeNS	MS-2	10	15	15	30
ペンギンシール2550HM／2550LM／2550TypeNB／2570Type1-NB	MS-1	10	15	15	30
ペンギンシールPS169N	PS-2	10	20	20	40
ペンギンシールPU9000typeNB	PU-2	10	20	20	40
ペンギンシールPU979	PU-2	7	10	10	20
ペンギンシール999TypeNB／989TypeNB速攻	PU-1	10	20	20	40
ペンギンシール1250L／1250	AC-1	7	10	10	20

【注】※1. 温度ムーブメントの場合
※2. 風・地震による層間変位ムーブメントの場合
() 内の数値はガラス回りの場合

■カーテンウォール部材取付時の目地幅の許容差Weの標準値(mm)

表 (2.6)

項目	金属製カーテンウォール	アルミニウム合金鋳物製カーテンウォール	プレキャストコンクリートカーテンウォール
目地幅の許容差	±3	±5	±5

■設計目地幅Wの許容範囲(mm)


表 (2.7)

シーリング材の種類		目地幅の許容範囲	
主成分	記号	最大値	最小値
シリコーン系	SR	40 (25)	10 (5)
シリル化アクリレート系	SA	40 (25)	10 (5)
変成シリコーン系	MS	40	10
ポリサルファイド系	PS	40 (25)	10 (5)
ポリウレタン系	PU	40	10
アクリル系	AC	20	10


【注】() 内の数値はガラス回りの場合の寸法を示す

目地深さの設定

ワーキングジョイントの目地深さ(シーリング材の厚さ)は目地幅との関係と必要接着面積から決定し、図 (2.1)にある許容範囲内に納まるように設定します。



目地深さの寸法の取り方



2 ノンワーキングジョイントの目地計算

目地幅の設定

ノンワーキングジョイントでは、ムーブメントが小さいので目地幅の算定を行う必要がなく、表 (2.8) の許容範囲内に納まるように目地幅を設定します。

目地深さ設定

目地深さは、シーリング材の接着性・耐久性・硬化阻害および施工性などを考慮して表 (2.8) の許容範囲内に納まるように設定します。

■ノンワーキングジョイントの目地幅・目地深さの許容範囲(mm)

表 (2.8)

シーリング材の種類		目地寸法の許容範囲			
		最大値		最小値	
		幅	深さ	幅	深さ
反応硬化2成分形	シリコーン系	40	20	10	10
	シリル化アクリレート系	40	30	10	10
	変成シリコーン系	40	30	10	10
	ポリサルファイド系	40	30	10	10
	ポリウレタン系	40	20	10	10
湿気硬化1成分形	シリコーン系	40	20	10	10
	変成シリコーン系	40	20	10	10
	ポリウレタン系	40	20	10	10
乾燥硬化1成分形	アクリル系	20	15	10	10

●シーリング材の使用量の積算

シーリング材の使用量の積算は、目地の体積を算出することです。

目地の体積(目地幅×目地深さ×長さ)を算出した後、シーリング材の1セットあたりの容量で割り、ロス率を考慮した使用缶数(または本数)を算出します。ここでは、簡易的な計算方法を紹介します。((A)式)

目地の幅(mm)×目地の深さ(mm)×目地の長さ(m)×(1+ロス率／100)÷1セットあたりの容量(ml)

(A)式

下表は、シーリング材1ℓあたりの既算施工m数です。現場の施工m数を目地幅と深さより該当する値を下表から選択し、使用量(ℓ)を算出します。

■ペンギンシール1ℓあたりの概算施工m数

目地幅(mm) シール厚(mm)	6	8	10	15	18	20	25	30	40
6	23.1	17.4	13.9						
8		13.0	10.4	6.9					
10			8.3	5.6	4.6	4.2			
12				4.6	3.9	3.5	2.8		
15					3.1	2.8	2.2	1.9	
20							1.7	1.4	1.0

※施工ロス 20%を折り込んでおりますが、施工の仕方によって減少することがあります。

●プライマーの使用量の積算

プライマーの使用量の積算は、標準塗布量に塗布する面積を掛けて算出します。ここでは、簡易的な計算方法を紹介します。((B)式)

標準塗布量(g/m²)× $\frac{\text{目地深さ(mm)}}{1000}$ ×2×目地の長さ(m)×(1+ロス率/100)÷1セットあたりの容量(gまたはmℓ)

(B)式

下表は、プライマー設定単位あたりの概算施工m数です。現場の施工m数と目地幅と深さより該当する値を下表から選択し、使用量(缶)を算出します。

■プライマーUM-2/UM-3/UM-5/US-3/BC-3/US-5(500ml)/PC-2(480g) 1缶、MC/SS-2(250g)2缶、RS-2(150g)3缶あたりの概算施工m数

目地幅(mm) シール厚(mm)	6	8	10	15	18	20	25	30	40
6	290 145	290 145	290 145	【非孔質面(サッシ) ／右側:多孔質面(コンクリート)】 標準塗布量:100g/m ² 標準塗布量:200g/m ²					
8		220 110	220 110	220 110					
10			180 90	180 90	180 90	180 90			
12				150 75	150 75	150 75	150 75		
15					120 60	120 60	120 60	120 60	
20						90 45	90 45	90 45	90 45

※施工ロス 30%を折り込んでおりますが、施工の仕方によって減少することがあります。

■プライマーMF/SD-3/SA-1(250g) 1缶、MD(300ml) 1缶あたりの概算施工m数

目地幅(mm) シール厚(mm)	6	8	10	15	18	20	25	30	40
6	210 420	210 420	210 420	【非孔質面(サッシ・ガラス)】 左側:プライマーSA-1 ／右側プライマーMF、SD-3、MD 標準塗布量:70g/m ² 標準塗布量:35g/m ²					
8		160 320	160 320	160 320					
10			130 260	130 260	130 260	130 260			
12				110 220	110 220	110 220	110 220		
15					90 180	90 180	90 180	90 180	
20						60 120	60 120	60 120	60 120

※施工ロス 30%を折り込んでおりますが、施工の仕方によって減少することがあります。

<ご注意>表の値は概算値であり、実際の施工m数とは(A)(B)式での計算結果と異なることがありますが、ご了承ください。

●マスキングテープ

ペンギンテープ 4500

NEW 2019年6月発売



特徴

- ・シーリング材、プライマーとの相性が良い
- ・直進性、折り性、粘着性のバランスに優れる
- ・長期間変形しにくい


用途

- ・金属
- ・サッシ/パネル
- ・躯体等

荷姿			
サイズ 幅(mm)×長さ(m)	バック (巻)	小箱 (巻)	大箱 (巻)
18 × 18	7	70	700
21 × 18	6	60	600
24 × 18	5	50	500


サンスター技研の環境対策

●1成分形シーリング材環境対策容器『エコカート』



環境対策容器
[エコカート]
使用後は
1/7に圧縮

320ml



環境対策容器
[エコカート]
使用後は
1/7に圧縮

600ml

※ご使用には、専用ホルダーまたは専用ガンが必要です(別売)。



エコカート専用ホルダー



エコカートガンマグナム60S



エコカートガンマグナムS600

●ラインナップ

- ・ペンギンシール 2550LM (320mℓ)
- ・サイディング・ALC用シーリング材 (600mℓ)
- ・ペンギンクリーンシール 2555 (320mℓ)

●特長

- ・1/7に圧縮して廃棄(廃棄物量の軽減)
- ・安定型産業廃棄物として処理が可能
- 従来の紙カートリッジは管理型産業廃棄物—
- ・手間、汚れ、ロスにすぐれた効果を発揮する環境対策容器